

FICHE TECHNIQUE N° 224

einZA Novatrol Holzentgrauer



rénovateur dégrissant pour bois

I. Matériau

einZA Novatrol Holzentgrauer (dégrissant) est un produit neutralisant de rénovation en profondeur, élaboré à base d'acide oxalique, possédant un pouvoir pénétrant maximal, destiné au revêtement de surfaces bois fortement dégradées par les intempéries et déjà grises. Ce produit s'intègre dans le système de soin du bois composé de einZA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel (huile à bois pour les meubles de jardin) et einZA Novatrol Terrassenöl (huile pour terrasses).

einZA Novatrol Holzentgrauer pénètre en profondeur les pores du bois et y dissout tous les types de salissures. Le voile grisâtre du bois est neutralisé et s'éclaircit en conséquence.

Type de matériau	produit détergent à base aqueuse au fort pouvoir pénétrant.
Usages	traitement préalable et rénovation en profondeur pour terrasses, bois de jardin et meubles de jardin en bangkirai, teck et autres types de bois durs.
Coloris	incolore (aspect laiteux)
Densité	env. 1,00 = 1.000 g/l
Rendement	env. 5 à 10 m ² /l sur surfaces bois altérées par les intempéries
Temps de séchage	recouvrable après 2 à 3 jours
Conditionnements	750 ml - 2,5 litres

II. Propriétés et indications d'utilisation

Les meubles de jardin exposés aux intempéries deviennent pâles et sales ; le bois perd sa beauté naturelle et la rigidité superficielle se réduit à cause du soleil, du vent et de la pluie ; le composant „lignine“ disparaît, la surface devient grise et sensible à l'humidité. Afin d'éviter les fissures dues aux tensions et aux retraits, les gonflements ou autres dommages consécutifs aux intempéries, les meubles de jardin ont absolument besoin d'une cure de jouvence.

Pour commencer cette cure, les surfaces bois endommagées par les intempéries, grises ou souillées doivent être traitées avec einZA Novatrol Holzentgrauer (produit dégrissant de notre sortiment), extrêmement efficace.

Les terrasses en bois, bois de jardin et meubles de jardin doivent avant tout être humidifiés. einZA Novatrol Holzentgrauer s'applique en exerçant une légère pression pour le faire pénétrer dans le bois humide. Nous recommandons l'utilisation d'une éponge ferme ou d'une brosse en plastique.

Pendant la durée d'action (entre 10 à 20 minutes), le bois doit être constamment humidifié.

Ensuite, les surfaces bois ainsi traitées doivent être rincées avec suffisamment d'eau claire, au moyen d'une brosse et en exerçant une légère pression, et ce aussi longtemps qu'il le faut jusqu'à ce que l'eau ne soit plus colorée.

Cette opération peut également être effectuée au nettoyeur à haute pression.

veuillez vous tourner !

En présence de surfaces bois extrêmement sales et grises, cette opération doit être renouvelée.

Il est impératif de respecter un temps de séchage suffisant après ce traitement intensif.

Les opérations de soin avec l'huile à bois pour meubles de jardin (einzA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel) ou l'huile de terrasse (einzA Novatrol Terrassenöl) ne doivent être effectuées qu'après 2 (ou bien mieux 3) jours.

Mesures de précaution

Protéger du contact direct les surfaces en métal adjaçantes (par exemple poignées) ainsi que les plantes et protéger avec une bâche si besoin. Éliminer les éclaboussures aussitôt pendant qu'elles sont encore fraîches. Protéger les yeux et les parties sensibles de la peau, en cas de contact laver abondamment à l'eau.

III. Consignes de sécurité et étiquetage

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité conformément au règlement CLP (GHS) et conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1272/2008.

Accessibles en permanence sur www.einzA.com ou par e-Mail à sdb@einzA.com.

Veuillez respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Édition 07/2022 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.