

TECHNISCHES MERKBLATT Nr.507

Spritzspachtel grob



Produktcode	M-DF02
Werkstoff	Gebrauchsfertiger, mineralischer Flächenspachtel für Renovierungsarbeiten an Innenwänden.
Farbton	Graubeige.
Bindemittelbasis	Latexcopolymer mit Mikrokügelchen und weißem Dolomitmarmor.
Dichte	1,50 - 1,54 g/ccm
Eigenschaften	Sehr leicht zu verarbeiten, vorzügliche Füllkraft, sehr gut schleifbar.
Rohstoffe	einZA Spritzspachtel grob enthält ≈ 95 % natürliche Rohstoffe.
Bauphysikalische Werte	Dampfwiderstand nach DIN EN ISO 7783-2: sd = 0,12 m
Haftung nach EN 1542 (auf Standard Kalkzementputz)	< 0,45 MPa
Anwendung	Für innen zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen, zum ganzflächigen Spachteln von Wand- und Deckenflächen (Putz, Beton und Gipskarton). Bei Fugenspachtelung an Gipskartonplatten Bewehrungsstreifen aus Papier einbetten.
Auftragsverfahren	Mit kleineren Spritzgeräten z.B. Graco Mark V oder Storch Airless SL 1600 HD aufspritzen und dann nach ca. 30 bis 40 Minuten (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) glätten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Auftragsstärke	7 - 8 mm
Materialverbrauch	1,52 kg/m ² pro mm Schichtstärke. Genauen Materialverbrauch durch Probespachtelung ermitteln.
Weiterbehandlung	Getrocknete Oberfläche mit Schleifpapier Körnung 100-120 plan schleifen und je nach den zum Einsatz gelangenden Werkstoffen, mit einZA Aquasol Gel oder einZA Aqua-Tiefgrund grundieren.

bitte wenden !

Trockenzeit	ca. 1 Stunde pro 1 mm Schichtstärke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Grundtemperatur nicht unter +5 °C.
Verdünnung	Keine.
Lagerung	Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ungeöffnete Verpackungen sind ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Packungsgröße	25 kg

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anfordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 06/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.