



einza Siliconharzfarbe F1

Universal Siliconharz-Fassadenfarbe, kalkmatt, wetterbeständig nach VOB DIN 18 363.

Für Hochwertige kalkmatten Universal Siliconharz-Fassadenfarbe für wasserabweisende (hydrophobe), hoch wasserdampfdurchlässige Außenanstriche auf ungestrichenen, mineralischen Untergründen.

Für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben und matten Dispersionsfarben-Anstrichen.

Im System wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, schmutzabweisend, alterungsbeständig.

Hält sich hervorragend sauber, leichte Kreidung ohne Ablaufspuren. Mit Formel H.

[®]**einza**
Wir bringen Farbe

einZA Siliconharzfarbe F1

Universal Siliconharz-Fassadenfarbe, kalkmatt, wetterbeständig nach VOB DIN 18 363.

Auszug aus dem Technischen Merkblatt:

Werkstoffart Universal Siliconharz-Fassadenfarbe, kalkmatt, wetterbeständig nach VOB DIN 18 363.

Verwendungszweck Hochwertige kalkmatt Universal Siliconharz-Fassadenfarbe für (hydrophobe), hoch wasserdampfdurchlässige Außenanstriche auf ungestrichenen, mineralischen Untergründen. Für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben und matten Dispersionsfarben-Anstrichen. Nicht auf rissüberbrückenden Anstrichsystemen einsetzbar.

Farbtöne Weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das einZA-mix Farbmisch-System.

Eigenschaften Im System wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, schmutzabweisend, alterungsbeständig. Hält sich hervorragend sauber, leichte Kreidung ohne Ablaufspuren. Mit Formel H.

Verbrauch 150 - 210 ml/m² für einen Anstrich, je nach Untergrund.

Untergründe einZA Siliconharzfarbe F1 kann auf alle mineralischen Untergründe (Putz, Beton, Mauerwerk, Faserzement, besonders auch auf Kalksandstein) gestrichen werden, die ...

- a) ungestrichen sind,
- b) bereits mit Siliconfarbe, Silikatfarbe, Kalkzementfarbe, matten Dispersionsfarben (nicht rissüberbrückende Anstrichsysteme) gestrichen und handwerksüblich vorgearbeitet sind,
- c) mit Öl-, Lack- oder Dispersionsfarben gestrichen waren und wo diese Altanstriche sorgfältig entfernt worden sind.

Anstrichaufbau Auf imprägniertem und ggf. zusätzlich grundierten Untergrund: Ein Zwischenanstrich mit einZA Siliconharzfarbe F1 bis max. 10 % wasserverdünnt, ein Schlussanstrich mit einZA Siliconharzfarbe F1 in Lieferkonsistenz oder bis 5 % wasserverdünnt.

Verarbeitungstechnik einZA Siliconharzfarbe F1 ist verarbeitungsfertig. Auftrag erfolgt durch Rollen, Streichen oder Spritzen.

Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

Alle Technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Prüfzeugnisse finden Sie unter: www.einZA.com.

[®]**einZA**
Wir bringen Farbe