

# WDVS-Klebeschäum

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanklebstoff.

Für die rationelle, saubere, Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten innerhalb des einZA WDV-Systems.



**Sehr ergiebig und  
leicht verarbeitbar**

**neu!**

**WDVS-Klebeschäum**

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanklebstoff.  
Für die rationelle, saubere, Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten innerhalb des einZA WDV-Systems.

**WDVS-Klebeschäum**

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanklebstoff.  
Für die rationelle, saubere, Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten innerhalb des einZA WDV-Systems.

**Verpackung:  
Karton à 12 Dosen  
Dose à 750 ml**

**einZA**  
*Wir bringen Farbe*

# WDVS-Klebeschaum

gebrauchsfertig, einkomponentig, selbstexpandierend, rationell, sauber, sparsam, dauerhaft



Die Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole nach unten ca. 30 x kräftig schütteln. Mit der Pistolenstellschraube den Klebstoffstrang auf ca. 30 mm Durchmesser justieren.

Die Pistole bei der Applikation möglichst senkrecht halten.

Zwischen Pistolendüse und Dämmplatte ist während des Aufsprühens ein Abstand von 1-2 cm einzuhalten.



einA WDVS-Klebeschaum in einer umlaufenden Wulst mit eingeschlossenem M / W auf die Dämmplatte auftragen. Im angedrückten Zustand muß ein Klebeflächenanteil von mind. 40% erreicht werden.

Nach 2 bis max. 8 Minuten die Dämmplatte an die Außenwand andrücken. Hierbei wird von unten nach oben ohne Spalt gearbeitet. Im Bereich der Gebäudeecken sind die Dämmplatten verzahnt zu kleben.



Nach ca. 10 bis 15 Minuten die verlegten Dämmplatten mit einer langen Wasserwaage nachjustieren, um eine eventuelle Nachexpansionen des Klebers zu korrigieren.

einA WDVS-Klebeschaum ist auch geeignet zum Verfüllen von Fugen innerhalb des Plattenverbandes.

Überstehender, vollständig ausgehärteter Schaum kann mit einem Messer abgeschnitten werden.

Das ggf. notwendige Schleifen, Dübeln usw. kann 2-3 Stunden nach dem Verkleben erfolgen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.

**Produktinweise: Baustoffklasse:  
B1 schwer entflammbar nach DIN 4102**

**Doseninhalt reicht für ca. 4 bis 6 m<sup>2</sup> Dämmplatten.  
Der Verbrauch ist Verarbeitungs- und Untergrundabhängig.**

**WDVS-Klebeschaum Art.-Nr. 67681**



einA WDVS-Klebeschaum in einer umlaufenden Wulst mit eingeschlossenem M / W auf die Dämmplatte auftragen. Im angedrückten Zustand muß ein Klebeflächenanteil von mind. 40% erreicht werden.