

# Metylan Ovalit B

**Bordürenkleber**



## EIGENSCHAFTEN

- ▶ **Gebrauchsfertig**
- ▶ **Pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten**
- ▶ **Hoch feuchtigkeitsunempfindlich**
- ▶ **Weichmacherbeständig**
- ▶ **Lange offene Zeit korrigierbar**
- ▶ **Hohe Anfangshaftung**
- ▶ **Universell für alle Bordüren**

## EINSATZBEREICHE

Zur Verklebung von Bordüren aus Papier, Textil, Vlies und Vinyl auf Tapeten und Wandbekleidungen mit glatten Oberflächen, z. B. Flachvinyltapeten.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nicht erforderlich. Geeignet für Tapeten und Wandbekleidungen jeglicher Art.

## VERARBEITUNG

Klebstoffauftrag mit Roller, Pinsel oder geeignetem Bordüren-Auftragsgerät.

Bordüren rückseitig mit Wasser anfeuchten und 4–5 min. weichen lassen.

Metylan Ovalit B vollflächig und dünn auf der Rückseite der Bordüre auftragen. Bordürensitz auf der Tapete markieren. Empfohlene Weichzeiten beachten. Bordüre anbringen. Bei Bedarf Bordürensitz korrigieren.

## WICHTIGE HINWEISE

Einige Oberflächen von Wandbekleidungen sind so ausgerüstet, dass eine Verklebung von Bordüren auf diesen Flächen nicht möglich ist. Verarbeitungshinweise der Belagshersteller beachten, ggf. Probeverklebung durchführen. Zur Vermeidung von Unverträglichkeiten sollte bei mit Kleister vorbeschichteten Bordüren die



Rückseitenbeschichtung nach dem Anfeuchten weitestgehend abgewaschen werden.

### Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Klebstoffreste von waschbeständigen Belägen sofort abwaschen, trocken nachreiben.

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

## FACHINFORMATIONEN

**Kurzzeichen** **Versandeinheit**

OVB 12

12 Dosen à 750 g

## PRODUKTSICHERHEIT

### Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mymsds.henkel.com> erhältlich.

Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste über z. B. kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Abfallschlüssel (EAK-Code) wird auf Anfrage mitgeteilt. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rohstoffbasis:             | Weichmacherfreie Kunststoffdispersion                                             |
| Dichte:                    | 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                                             |
| Farbton:                   | Weiß                                                                              |
| Verarbeitungstemperatur:   | Nicht unter +10 °C                                                                |
| Offene Zeit:               | Bis zu 30 Minuten, je nach Materialart und Umgebungsbedingungen                   |
| Verdünnung:                | Metylan Ovalit B ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt verarbeitet              |
| Ergiebigkeit:              | Die 750 g Dose reicht für ca. 17 lfdm. Bordüre (20 cm breit).                     |
| Verbrauch:                 | 200–250 g/m <sup>2</sup>                                                          |
| Beständigkeit der Klebung: | Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen |

**Unsere telefonische Beratung steht Ihnen unter Tel. +49 (0) 211 / 797-8272 zur Verfügung.**

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstraße 67 – D-40589 Düsseldorf – Postfach – D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.metylan-pro.de](http://www.metylan-pro.de)



**Metylan. Garantiert gut tapeziert.**