

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 411



AIRLESS SPRITZSPACHTEL D 5



Produktcode	M-DF01
Werkstoffart	Fertiggemischte, bindemittelstarke Spritzspachtelmasse, mineralischer Flächenspachtel für Wände und Decken innen, auf Gipskarton, Fermacell-Gipsfaserplatten, Putz, Beton und Kalksandstein.
Farbton	Weiß.
Bindemittelbasis	Wässrige Dispersionen von Polymeren
Pigmente	Dolomit-Füllstoffe bis Korngröße 0,3 mm
Dichte	≈ 1,69 g/ccm
Eigenschaften	Sehr leicht zu verarbeiten. Durch normales Spritzen ist eine Raufaserstruktur erreichbar. Ein Überstreichen ist an Deckenflächen nicht unbedingt erforderlich. Es kann mit jeder Dispersionsfarbe überstrichen werden.
Rohstoffe	Palmcolor AIRLESS SPRITZSPACHTEL D 5 enthält ≈ 95 % natürliche Rohstoffe.
Bauphysikalische Werte	Dampfwiderstand nach DIN EN ISO 7783-2: sd = 0,12 m
Haftung nach EN 1542 (auf Standard Kalkzementputz)	< 0,45 MPa
Auftragsverfahren	Die Spachtelmasse wird gespritzt und dann geglättet. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Spritzrüstung	Der PALMCOLOR AIRLESS SPRITZSPACHTEL D 5 wird mit ... Storch: Airless SL 1600 HD Wagner: EP 3000, HC 45/55, HC 940/960 - Graco: Mark V, Mark X, Spackmax - ... oder ähnlichen Airless-Anlagen aufgetragen.

bitte wenden !

Düsengröße	5/31 - 5/35
Auftragsstärke	0 - 5 mm
Materialverbrauch	1,69 kg/m² bei 1 mm Schichtstärke, je nach Untergrund. Genauen Materialverbrauch durch Probespachtelung ermitteln.
Weiterbehandlung	Spachtelstellen vor der Weiterbehandlung, je nach den zum Einsatz gelangenden Werkstoffen, mit einzA Aquasol Gel oder einzA Aqua-Tiefgrund grundieren.
Hinweis	Faseraufrichtungen bei Gipsfaserplatten sind nicht zu vermeiden, ggf. muss objektbezogen ein Zwischenschliff erfolgen.
Trockenzeit	ca. 1 Stunde bei 1 mm Schichtstärke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit).
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.
Lagerung	Ungeöffnet ca. 1 Jahr, kühl aber frostfrei. Anbruchsäcke gut verschließen.
Packungsgrößen	25 kg Kunststoffsack und 25 kg Eimer

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 02/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.