

SCHEDA TECNICA N° 411



AIRLESS SPRITZSPACHTEL D 5



Codice prodotto	M-DF01
Tipo di materiale	Stucco pronto in pasta, ricco di legante, per l'applicazione a spruzzo su pareti e soffitti all'interno, su cartongesso, lastre in gesso fibrato tipo Fermacell, intonaco, calcestruzzo e pietra in arenaria calcarea. Non idoneo per ambienti umidi.
Colore	Bianco
Tipo di legante	Dispersione acquosa di polimeri
Pigmenti	Cariche di dolomite con granulometria fino a 0,3 mm
Densità	≈ 1,69 g/ccm
Caratteristiche	Molto facile da lavorare. Con l'applicazione normale a spruzzo si ottiene una superficie bucciata. Non è tassativo sovrappitturarlo sui soffitti. Può essere sovravorato con tutte le pitture per pareti.
Valori di fisica edile	Resistenza al vapore secondo DIN EN ISO 7783-2: sd = 0,12 m
Adesione secondo EN 1542 (su intonaco calce/cemento standard)	< 0,45 MPa
Tecnica d'applicazione	Lo stucco viene applicato a spruzzo e poi lisciato/rasato. Pulizia degli attretzi subito dopo l'uso con acqua.
Attrezzatura per spruzzare	Lo stucco PALMCOLOR AIRLESS SPRITZSPACHTEL D 5 può essere spruzzato con pompe ad airless del tipo Storch: Airless SL 1600 HD e ST 1700 o ST 1700+ Wagner: EP 3000, HC 45/55, HC 940/960 - Graco: Mark V, Mark X, Spackmax ... o con pompe ad airless simili.
Misura ugelli	5/31 - 5/35

vedasi retro !

Spessore d'applicazione	0 - 5 mm
Consumo materiale/resa	ca. 1,69 kg/m ² per 1 mm di spessore, a seconda del supporto. Il consumo esatto è da determinare tramite prova pratica.
Trattamento successivo	A seconda del tipo di rivestimento successivo, applicare sulle parti rasate/stuccate il fondo fissativo einZA Tiefgrund AB o einZA Aqua-Tiefgrund.
Indicazioni	Sulle lastre in gesso fibrato (tipo Fermacell) è inevitabile che i pori si alzano, a seconda del lavoro è da eseguire una carteggiatura intermedia
Tempo di essiccazione	ca. 1 ora per 1 mm di spessore (a 20 °C e con 65 % di umidità relativa dell'aria).
Temperatura di lavorazione	Temperatura dell'aria e del supporto non sotto + 5 °C.
Stoccaggio	Confezione chiusa/integra ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo. Una volta aperti, i secchi o i sacchi sono da richiudere bene.
Imballo/confezioni	Sacchi da 25 kg e secchi da 25 kg

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione su sito www.einza.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einza.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto

Edizione 03/2020; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.