

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 489



Handspachtel Dolomit



Produktcode	M-DF02
Werkstoffart	Gebrauchfertiger mineralischer Flächenfeinspachtel, für innen.
Farbton	Naturweiß.
Bindemittelbasis	wässrige Dispersion.
Dichte	ca. 1,69 g/cm ³
Eigenschaften	Sehr leicht zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar. Auf null ausziehbar.
Rohstoffe	Palmcolor Handspachtel DOLOMIT enthält ≈ 95 % natürliche Rohstoffe.
Anwendung	Für innen zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen (Putz, Beton und Gipskarton), keine Verseifung auf neuem Putz oder Beton.
Auftragsverfahren	Glättekelle / Traufel
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Auftragsstärke	0 - 3 mm
Materialverbrauch	1,690 kg/m ² bei 1 mm Schichtstärke, je nach Untergrund. Genauen Materialverbrauch durch Probespachtelung ermitteln.
Weiterbehandlung	Spachtelstellen vor der Weiterbehandlung, je nach den zum Einsatz gelangenden Werkstoffen, mit einZA Aquasol Gel.
Trockenzeit	ca. 3 Stunden bei 1 mm Schichtstärke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Schleifbar am nächsten Tag.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.
Verdünnung	keine

bitte wenden !

