

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 607



Bodenausgleich CA 20 Vezel

VEZELVERSTERKTE CALCIUMSULFAAT-
EGALISATIEMASSA



Toepassingsgebied:

einZA Bodenequalisatie CA 20 Vezel is een equalisatiemassa op alfa-halfhydraatbasis, die dient voor het uitvlakken en equaliseren van cement- en calciumsulfaatdekvloeren, natuursteentegels en geschikte houten ondergronden van 3-20 mm laagdikte in één werkgang binnenshuis. Nat- en vochtige ruimtes zijn uitgesloten. Bijzonder geschikt op verwarmingsdekvloeren. Ook geschikt als ondergrond voor het leggen van parket vanaf 3 mm laagdikte in combinatie met parketlijmen op SMP-basis. Bij zwevend verlegde droge dekvloerconstructies en gietasfaltdekvloeren moet een laagdikte van 3 tot max. 12 mm worden aangehouden.

Bijzondere voordelen:

- zeer goede vloeieigenschappen
- vezelversterkt
- poriearm oppervlak
- al na ca. 3 uur beloopbaar

Basis:

Calciumsulfaat, vezelversterkt

Productvorm:

lichtbeige poeder

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m² per 1 mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Mengverhouding:

5,5 l water op 25 kg einZA Bodenequalisatie CA 20 Vezel

Verwerkingstijd:

Bij + 18 °C binnen ca. 30 minuten na het mengen

Beloopbaar:

na ca. 3 uur

Legklaar:

Na ca. 24 uur bij een laagdikte tot 3 mm. Bij grotere laagdiktes boven 3 mm CM-meting uitvoeren.

Geschiktheid voor vloerverwarming:

Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

zie ommezijde !

Vorbereiding van de ondergrond:	De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18 365 resp. DIN 18 356 met name blijvend droog, schoon (vrij van vuil, olie, vet, was en andere scheidingsmiddelen), scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Afhankelijk van de ondergrond en de aard van de ondergrond moeten geschikte grondeermiddelen uit ons assortiment worden gebruikt. Neem hiervoor de aanwijzingen van de betreffende technische informatiebladen in acht.
Verwerking:	Vóór egaliseerwerkzaamheden moet de einzA randisolatiestrook tegen alle opgaande bouwdelen worden aangebracht. In een schone kuip wordt 5,5 l koud leidingwater voorgelegd en het poeder met een geschikt roerwerk tot een homogene massa aangemengd. Voor de beste verwerkingsresultaten wordt een korte rijtijd en nogmaals doorroeren van de massa aanbevolen. Vervolgens wordt de Bodenegalisation CA 20 Vezel uitgegoten en kan met de gladspaan of een geschikte tand rakel in de vereiste laagdikte worden aangebracht. Het gebruik van de rakeltechniek maakt economisch werken mogelijk met als resultaat een vlak oppervlak in een bepaalde laagdikte. Verhardende lagen beslist beschermen tegen te snelle uitdroging, bijv. door direct zonlicht, tocht of te hoge temperaturen. Vóór het leggen van parket of vloerbedekking moet de egalisatielaag volledig doorgedroogd zijn. Mocht een extra spachtellaag nodig zijn, dan is na het doordrogen van de eerste spachtellaag beslist een tussengrondering vereist. De laagdikte van de daaropvolgende spachtellaag mag maximaal 1/3 van de laagdikte van de eerste laag bedragen. Neem hiervoor de aanwijzingen van de betreffende technische informatiebladen in acht.
Leveringsvorm:	25 kg zak (42 stuks per pallet)
Opslag:	Droog bewaren. Tegen vocht beschermen. Origineel verpakt ca. 6 maanden houdbaar. Productiedatum: zie opdruk Charge-nr. (1e cijfer = productiejaar, 2e en 3e cijfer = productieweek)
GISCODE:	CP 1 Chromarm volgens TRGS 613
GEV-EMICODE:	EC 1 Plus „zeer emissiearm“

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einza.com of op te vragen via sdb@einza.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.