

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 601



Bodenausgleich ZE 10

UNIVERSELE EGALISATIEMASSA



Toepassingsgebied:

einZA Bodenequalisatie ZE 10 dient binnenshuis voor vloeren, egaliseren en nivelleren van dekvloeren, snelle dekvloeren en ruwe betonvloeren. Geschikt voor laagdiktes van 1 tot max. 10 mm. Voor de voorbereiding van de ondergrond vóór parket- en vloerbedekking (min. 2 mm laagdikte). Bij zwevend verlegde droge dekvloerconstructies en gietasfaltdekvloeren moet een laagdikte van 3 tot max. 5 mm worden aangehouden. Bij eventueel benodigde grotere laagdiktes moeten spanningsarmere producten op calciumsulfaatbasis worden gebruikt en dient overleg met de technische afdeling plaats te vinden.

Bijzondere voordelen:

- zelfnivelerend
- dunlaags uit te spanen
- hydraulisch verhardend

Basis:

Cement, kunstharis gemodificeerd

Productvorm:

grijs poeder

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m² per 1 mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Mengverhouding:

6,0 l water op 25 kg einZA Bodenequalisatie ZE 10

Verwerkingstijd:

Bij + 18 °C binnen ca. 25 minuten na het mengen

Beloopbaar:

na ca. 2 uur

Legklaar:

Na ca. 24 uur bij een laagdikte tot 2 mm.

Geschiktheid voor vloerverwarming:

Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18 365 resp. DIN 18 356 met name blijvend droog, schoon (vrij van vuil, olie, vet, was en andere scheidsmiddelen), scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Afhankelijk van de ondergrond en de aard van de ondergrond moeten geschikte grondeermiddelen worden gebruikt. Neem hiervoor de aanwijzingen van de betreffende technische informatiebladen in acht.

zie ommezijde !

Verwerking:	Vóór spachtelwerkzaamheden moet de einzA randisolatiestrook tegen alle opgaande bouwdelen worden aangebracht. In een schone kuip wordt 6 l koud leidingwater voorgelegd en het poeder met een geschikt roerwerk tot een homogene massa aangemengd. Voor de beste verwerkingsresultaten wordt een korte rijptijd en nogmaals doorroeren van de massa aanbevolen. Vervolgens wordt einzA Bodenegalisation ZE 10 uitgegoten en kan met de gladspaan of een geschikte rakel in de vereiste laagdikte worden aangebracht. Het gebruik van de rakeltechniek maakt economisch werken mogelijk met als resultaat een vlak oppervlak in een bepaalde laagdikte. Verhardende lagen beslist beschermen tegen te snelle uitdroging, bijv. door direct zonlicht, tocht of te hoge temperaturen. Vóór het leggen van parket of vloerbedekking moet de egalisatielaag volledig doorgedroogd zijn. Mocht een extra spachtellaag nodig zijn, dan is na het doordrogen van de eerste spachtellaag beslist een tussengrondering uit ons assortiment vereist. De laagdikte van de daaropvolgende spachtellaag mag maximaal 1/3 van de laagdikte van de eerste laag bedragen.
Leveringsvorm:	25 kg zak (42 stuks per pallet)
Opslag:	Droog bewaren. Tegen vocht beschermen. Origineel verpakt ca. 6 maanden houdbaar. Productiedatum: zie opdruk Charge-nr. (1e cijfer = productiejaar, 2e en 3e cijfer = productieweek)
GISCODE:	ZP 1 Chromarm volgens TRGS 613
GEV-EMICODE:	EC 1 PLUS „zeer emissiearm“

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einzA.com of op te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethode zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.