

## TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 604



# Designkleber DK

## KLEBSTOFF FÜR LVT-DESIGNBELÄGE



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich:</b>                | Emissionsarmer Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Planken- und Fliesenformat, PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Besondere Vorteile:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lange Einlegezeit</li> <li>• besonders streichfähig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Basis:</b>                            | Kunstharz-Dispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farbe:</b>                            | Beige-weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Viskosität:</b>                       | Streichfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spez.-Gewicht:</b>                    | 1,40 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b>          | Luft: +18 °C bis +25 °C / Untergrund: mind. +15 °C / Luftfeuchte: max. 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Empfohlene Spachtelzahnung:</b>       | <p>TKB-Zahnform A 2 - Verbrauch: ca. 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reinigungsmittel:</b>                 | Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Belastbar:</b>                        | Ab 24 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eignung bei Stuhlrollenbelastung:</b> | Ja (Rollen nach DIN EN 12 529)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eignung auf Fußbodenheizung:</b>      | Ja - Entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes sind zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>    | <p>Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten" insbesondere eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen aus unserem Sortiment einsetzen.</p> <p>Gussasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.</p> |

bitte wenden !

**Verarbeitung:** einzA Designkleber DK wird mit einem Spachtel mit geeigneter TKB Zahnung gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Für die dampfdichten Bodenbeläge muss eine Abluftzeit vorgeschaltet werden. Die Abluftzeit wird bestimmt durch die Saugfähigkeit des Untergrundes, die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dann den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben/ anwalzen (50kg Gliederwalze). Nach 45 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben/nachwalzen. In Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung wie z.B. bodentiefe Fenster / Wintergärten ist ein schubfester Kleber zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das Klimatisieren der Beläge.

**Liefergebinde:** 14 kg Eimer (33 Stück pro Palette)

**Lagerung:** Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

**GISCODE:** D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610

**GEV-EMICODE:** EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

#### **Sicherheits- und Gefahrenhinweise**

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oder anzufragen unter [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 08/2025;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.