

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 610



Designkleber DK-Faser

VEZELHOUDENDE DISPERSIELIJM



Toepassingsgebied:

Multifunctionele vezelhoudende dispersielijm voor PVC-bekleding in banen en tegels, LVT-designbekleding, CV-bekleding, linoleum, rubberbekleding met gladde bovenzijde (DIN EN 1817, DIN EN 1816, DIN EN 14521, DIN EN 12199).

Bijzondere voordelen:

- economisch
- korte open tijd
- hoge beginhechting
- bijzonder smeerbaar

Basis:

Kunstharsdispersie

Kleur:

Beige-wit

Viscositeit:

Smeerbaar

Soortelijk gewicht:

1,25 g/cm³

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Open tijd:

ca. 5 minuten, afhankelijk van de klimaatomstandigheden in de ruimte

Verlegtijd:

ca. 20 minuten, afhankelijk van de klimaatomstandigheden in de ruimte

Aanbevolen tandspaan:

TKB-tandvorm A 2 - Verbruik: ca. 300 g/m²

TKB-tandvorm B 1 - Verbruik: ca. 360 g/m²

TKB-tandvorm B 2 - Verbruik: ca. 600 g/m²

Let op voldoende bevochtiging van de achterzijde van de bekleding. Grof gestructureerde lijmvlakken vereisen een grovere tandspaan met bijbehorend hoger verbruik.

Reinigingsmiddel:

Voor niet-uitgeharde lijm: water

Belastbaar:

Vanaf 24 uur

Geschiktheid bij belasting door stoelwielen:

Ja (wielen volgens DIN EN 12 529)

zie ommezijde !

Geschiktheid voor vloerverwarming: Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 "Vloerbewerking" met name vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast zijn en dient vakkundig legklaar te worden voorbereid. Hiervoor geschikte grondeermiddelen en spachtelmassa's uit ons assortiment gebruiken. Gietasfaltdekvloeren en andere niet-zuigende ondergronden principieel met minimaal 2 mm laagdikte overspachtelen.

Verwerking: einzA Designlijm DK-Vezel wordt met een spaan met geschikte TKB-tanding gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Afhankelijk van de vloerbedekking moet eventueel een korte open tijd worden aangehouden. De vloerbedekking in het halfnatte lijmbed leggen en grondig aandrukken/aanrollen (50 kg gelede rol). Na 30-40 minuten de vloerbedekking nogmaals aandrukken/aanrollen (50 kg gelede rol). Thermisch lassen van de voegen ten vroegste na 24 uur uitvoeren. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de bekleding in acht, met name ook wat betreft het klimatiseren van de bekleding. LET OP: LVT-designbekleding moet ter voorkoming van restindrukken in het halfnatte (vingertest) lijmbed worden gelegd. De lijnribbel wordt daarbij volledig platgedrukt, zodat een gesloten en vlakke lijnfilm ontstaat

BIJZONDERE AANWIJZINGEN: Bij rubberbekleding vanaf 3 mm dikte moet TKB-tanding B1 worden gebruikt. Bij het leggen van dunnere bekleding en bij overschrijding van de verlegtijd kan de spachteltanding zich op de bovenzijde aftekenen. Wij sluiten hiervoor uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit. Bij verhoogde thermische belasting adviseren wij het gebruik van 1-K-hybride lijm of 2-K-PU-lijm. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de bekleding in acht.

Leveringsvorm: 13 kg emmer (33 stuks per pallet)

Opslag: Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

GEV-EMICODE: EC 1 PLUS – zeer emissiearm

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einza.com of op te vragen via sdb@einza.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.