einzA
Wir bringen Farbe

SCHEDA TECNICA N° 360

Edelweiss

Tipo di materiale	Idropittura per pareti interni, resistente al lavaggio, opaco profondo, priva di solvente
Classificazione secondo DIN	DIN 53 778, resistente al lavaggio, classe di qualità WM.
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 3 Classe di copertura a secco: classe 2 con 7 m²/l Grado di lucentezza: opaco profondo
Campo d'impiego	Tinteggiature altamente coprenti su pareti e soffitti in interni.
Resa	ca. 120 - 150 ml/m² per mano e a seconda del supporto.
Tipo di legante	Resina sintetica
Densità	ca. 1,53
Caratteristiche	Buon potere coprente e riempitivo, ottima lavorabilità, permeabile al vapore acqueo, traspirante, priva di formaldeide e solventi, applicabile a spruzzo airless.
Colori	Bianco e bianco antico
Supporti	Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cartongesso e carta da parati tipo “Rauhfaser”.
Preparazione del supporto	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da prepare a regola d’arte. Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti in superficie devono essere opportunamente pretrattati con un fondo idoneo einzA. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovralavorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einzA.
Cicli d’applicazione	*Superfici nuove, non tinteggiate:* Una mano intermedia diluita con acqua fino al 10 %. Una mano di finitura non diluita o diluita con acqua fino al 5 %. *Superfici già tinteggiate:* Spesso è sufficiente una mano satura.

vedasi retro!

Tecnica d'applicazione	A pennello, rullo o a spruzzo airless *Applicazione ad airless:* a seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 %. Misura d'ugello: foratura 0,74 mm = 0,029" o 0,63 mm = 0,025"; filtro: 60 maglie
Indicazioni ecologiche	einzA Edelweiss è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr. U. Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto).
Messa in tinta	con einzA Vollton- und Abtönfarben (pitture in tinta base). Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Stoccaggio	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.
Confezioni	12,5 l - 2,5 l
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di immagazzinamento brevi dopo l'apertura delle confezioni !

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a)
Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)
Contenuto COV di einzA Edelweiss: < 1 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 04/2020; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.