

## SCHEDA TECNICA N° 164



# Fensterlack 3x1

Tinteggiabile attraverso **einZA mix**

### I. Materiale

Smalto per finestre resistente alle intemperie, levigabile e setato-brillante. Un prodotto di mano di fondo, intermedia e finale che regola l'umidità del rivestimento di finestre in legno. Sistema monocomponente compatto, tissotropo con una stabilità molto elevata e con un potere riempitivo e coprente molto buono anche sugli spigoli.

Tipo di materiale	smalto per il rivestimento di finestre che regola l'umidità.
Campo d'impiego	sistema monocomponente per tutte le mani su finestre di legno.
Colori	bianco, nonché una gran varietà di tinte ottenibili attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix.
Grado di brillantezza	setato-brillante
Indicazione	la brillantezza iniziale di smalti di resina alchidica setato-opachi e setato-brillanti corrisponde secondo VOC 2010 al sistema. Secondo la tonalità la formazione del grado di brillantezza finale richiede fino a 28 giorni. Questo sviluppo nel grado di brillantezza risulta nel cambiamento della qualità domandata dal legislatore e corrisponde al regolamento tecnico riconosciuto.
Peso specifico	circa 1,30 = 1.300 g/l
Base di legante	resina alchidica a lungo olio.
Pigmenti	pigmenti di colore resistenti alla luce, eccipienti di silicato.
Confezioni	Standard: 2,5 l - 750 ml einZA mix: 1 l - 3 l

### II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Copertura / Dilatazione / Potere riempitivo	molto buona
Resistenza alle intemperie / Aderenza / Elasticità	corrispondono ai requisiti delle normative DIN e VOB
Indicazione	condizioni atmosferici intensi possono creare sfarinamento temporaneo di strati con colori scuri e intensi. In questi casi si consiglia di applicare una mano di finitura con einZA (mix) Bunt Hochglanz oppure con einZA (mix) Gloss Hochglanz Diluizione
Applicazione a pennello	einZA Lackverdünnung AF
Applicazione a spruzzo airless	non diluito, adatto per apparecchi a pistone ed a membrana
Essiccazione (20 °C, 65-75 % umid.rel.; 90 µm strato umido)	asciutto fuori polvere dopo circa 4 ore - asciutto al tatto dopo circa 8 ore
Resa	10-12 m <sup>2</sup> /ml = 85-100 ml/m <sup>2</sup>

vedasi retro !

#### Lavorazione

Riverniciabile	dopo circa 24 ore
Levigabile	dopo circa 36 ore
Conservazione	in luogo freddo ma al riparo dal gelo in confezione originale due anni. La conservabilità di confezioni aperte è limitata.
Pulizia degli attrezzi	einZA Lackverdünnung AF o einZA Lackverdünnung-acquaragia minerale

### III. Sequenze delle mani e tecnica d'applicazione

La condizione per una lunga durata del rivestimento di finestre è il pretrattamento accurato del supporto.

Gli elementi edili di legno devono essere asciutti, puliti, e privi di grasso e cera.

L'umidità del legno misurata in una profondità di 5mm non deve aumentare  $13\pm 2\%$ .

La qualità del legno, la costruzione e la lavorazione devono corrispondere alle norme del foglio d'istruzione BFS N° 18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich" (rivestimenti su legno e su materiale ligneo agli esterni).

#### Verniciatura nuova che regola l'umidità, coprente setato-brillante.

1. Impregnatura protettiva del legno con einZA Bläueschutz.

Legno grezzo o in pericolo d'azzurraggio e anche legno di alburno deve essere protetto sufficientemente contro l'azzurraggio. In caso di incertezza riguarda il tipo e la qualità del legno si consiglia l'applicazione di una protezione contro l'azzurraggio.

2. Mano di fondo con einZA (mix) Fensterlack 3x1.

3. Mano intermedia con einZA (mix) Fensterlack 3x1.

4. Mano di finitura con einZA (mix) Fensterlack 3x1.

#### Verniciatura nuova che regola l'umidità, coprente brillante

1. Impregnatura protettiva del legno con einZA Bläueschutz.

Legno grezzo o in pericolo d'azzurraggio e anche legno di alburno deve essere protetto sufficientemente contro l'azzurraggio. In caso di incertezza riguarda il tipo e la qualità del legno si consiglia l'applicazione di una protezione contro l'azzurraggio.

2. Mano di fondo con einZA (mix) Fensterlack 3x1.

3. Mano intermedia con einZA (mix) Fensterlack 3x1.

4. Mano di finitura con einZA (mix) Bunt Hochglanz oppure con einZA (mix) Gloss Hochglanz.

#### Verniciatura di rinnovo

1. Controllare l'aderenza di vecchie verniciature con taglio incrociato.

Togliere parti allentati e danneggiati. Impregnare con einZA Bläueschutz legno grezzo e applicare una mano di fondo con einZA Fensterlack 3x1. Pulire e levigare verniciature vecchi e intatte.

2. Applicare 1-2 mani con einZA (mix) Fensterlack 3x1 su supporti pretrattati in tale modo.

### IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Ossevare le informazioni e l'etichettatura sulla confezione !

#### VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria d) - Lb: mass. 300 g/l secondo grado II (2010)

VOC-Contenuto di einZA (mix) Fensterlack 3x1: < 270 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

**Edizione 04/2020:** Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.