

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 395

Grundweiß LH

wit gepigmenteerd



Type materiaal	Sneldrogend, oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd en fijnkorrelig, kwartshoudend grondeermiddel voor buiten.
Toepassing	Geschikt voor alle minerale ondergronden – zowel met als zonder oude verflagen. Door de oplossende werking is het product bovendien geschikt voor het verstevigen van oude verflagen.
Kleur	Wit
Dichtheid	ca. 1,12
Bindmiddelbasis	Hoogwaardige kunstharsen op acrylaatbasis.
Eigenschappen	einZA Grundweiß LH is een oplosmiddelhoudend, gepigmenteerd grondeermiddel met diepteverstevigende werking en een goed dekkend vermogen. Het product dient als universeel inzetbaar grondeermateriaal voor het verstevigen van licht zuigende minerale ondergronden. Door zijn oplossende werking is het in het bijzonder ook geschikt voor het verstevigen van oude verflagen. Onverdund is einZA Grundweiß LH bovendien verdraagzaam met piepschuim (styropor). In veel toepassingen biedt het product daarnaast isolerende eigenschappen. einZA Grundweiß LH onderscheidt zich door een uitstekende elasticiteit en hechting. Het is alkalibestendig, waterafstotend en waterdampdoorlatend. Bij sterk aangetaste ondergronden, waar een bijzonder intensieve diepteversteviging vereist is, adviseren wij einZA Elastic-Grund. Raadpleeg hiervoor het betreffende technische informatieblad.
Verbruik	ca. 130 - 250 ml/m ² (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
Ondergronden	Geschikt op pleisterwerk, beton, vezelcement, oude verflagen, kalkzandsteen of baksteenmetselwerk.
Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond met geschikte maatregelen zo voorbereiden dat losse bestanddelen en scheidende substanties volledig worden verwijderd. De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. De voorbereiding van de ondergrond dient volgens de algemeen erkende regels van de techniek te worden uitgevoerd.
Verwerkingstechniek	Op ongeschilderde ondergronden wordt het product aangebracht met roller of kwast. Op oude verflagen wordt een inrijvende applicatie met een kwast van natuurborstels aanbevolen. Daardoor worden los hechtende verfresten en stofdeeltjes intensiever met de ondergrond verbonden. Niet op opgewarmde ondergronden of bij directe zonnestraling verwerken, omdat de snellere verdamping van de oplosmiddelen de indringdiepte van einZA Grundweiß LH vermindert.
Verwerkingstemperatuur	Lucht- en ondergrondtemperatuur niet onder +5 °C.

Droging	(20 °C, 65 - 75 % relatieve luchtvochtigheid, 80 µm natte film) ca. 10 minuten stofdroog - ca. 30 minuten belastbaar
Overschilderbaar	na 18 uur, resp. na droging gedurende de nacht
Reiniging van het gereedschap	direct na gebruik met einzA Universal-Nitroverdünnung.
Op kleur brengen	Met universele mengkleuren. Niet mengbaar met kunststof-dispersiematerialen.
Opslag	Koel in gesloten originele verpakkingen.
Afvalverwerking	Alleen volledig geleegde verpakkingen voor recycling aanbieden.
Verpakkingsgrootte	10 l

Veiligheids- en gevareninstructies

Het product valt onder de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens verordening (EG) nr. 1272/2008. Te allen tijde beschikbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de etiketteringsaanwijzingen op de verpakkingsetiketten in acht !

VOC-gehalte volgens bijlage II van de VOC-richtlijn 2004/42/EG

VOC-grenswaarde bijlage II A (subcategorie h)

Lb: max. 750 g/l volgens fase II (2010)

VOC-gehalte van einzA Grundweiß LH: < 600 g/l

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig naar de huidige stand van de keuringstechniek samengesteld en dienen als richtlijn te gelden. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassings- en werkmethoden zijn zij vrijblijvend, vormen zij geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan zij de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 07/2026; hiermee vervallen alle voorgaande informatiebladen.