

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 334



HS-Kleber

Werkstoffart	Spezialkleber für Hartschaum, innen
Verwendungszweck	Zum Kleben von Polystyrol-Hartschaum-Sicht- und Dämmplatten, für extrudierte Platten bis 8 mm, druckfesten Untertapeten aus Hartschaum bis 8 mm Stärke, schaumstoffkaschierte Folien (Kachelfolien), extrudierte und pappkaschierte Untertapeten, Dämmplatten aus Glaswolle, Glasfaser und Schaumglas, Untertapeten aus genoppter Wollfilzplatte, Schaumzierprofile an Innenflächen von Decken und Wänden.
Dichte	ca. 1,73
Bindemittelbasis	Kunststoff-Dispersion
Eigenschaften	einZA HS-Kleber ist pastös und geeignet für die Verarbeitung durch Spachteln, Streichen oder Rollen. Sehr gute Anfangshaftung und ausgezeichnete Klebkraft. Weichmacherfrei, alterungsbeständig.
Verbrauch	700 - 1.300 g/m ² , je nach Untergrund und Auftragsart.
Untergründe	Geeignet für alle saugfähigen mineralischen Untergründe von Wänden und Decken in Innenräumen, wenn sie sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sind.
Untergrundvorbereitung	Untergründe, die diesen Anforderungen nicht genügen, sind entsprechend vorzubereiten. Insbesondere müssen Altanstriche sorgfältig auf ihre Haftung und Tragfähigkeit geprüft werden. Stark absperrende, alte Anstriche (Öl-, Lack-, stark gebundene Dispersionsfarben) sollen entfernt werden. Eine ausreichende Saugfähigkeit ist wieder herzustellen.
Verarbeitungstechnik	Kleben von Platten: Kleber mit Zahnpachtel vollflächig auf Plattenrückseite auftragen. Bei kleinen leichten Platten ist auch punkt- oder streifenförmiger Auftrag möglich. Beim Ansetzen einer Platte wird diese seitlich etwas verschoben, damit sich der Klebeauftrag mit den Rillen flachdrückt und eine vollflächige Verklebung entsteht. Die Platte mit Rolle oder Handbrett fest andrücken. Kleben von Untertapeten: einZA HS-Kleber wird auf die Wand gespachtelt, gerollt oder gestrichen, die Untertapete eingelegt und mit einer Gummiwalze, Tapezierbürste o.ä. festgelegt. Nach Rollenauftrag mit Zahnpachtel (Zahnform 4 mm) durchziehen. einZA HS-Kleber weist eine ausreichende Offenzeit auf. Es muss aber vermieden werden, mehr Fläche vorzustreichen, als nach den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen bequem mit Tapete belegt werden kann.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +10 °C.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

bitte wenden !

Lagerung	Kühl aber frostgeschützt in geschlossenen Originalgebinden.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Packungsgrößen	4 kg - 8 kg - 20 kg
Hinweis	Angebrochenes bzw. verdünntes Material kurzfristig verarbeiten! Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 11/2017; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.