

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 374

Innendecor

2 mm - 3 mm



Werkstoffart	Dispersions-Kunstharzputz mit Rillenstruktur.
Verwendungszweck	Für hochbeanspruchbare, dekorative Innenbeschichtungen.
Verbrauch	Korngröße 2 mm: ca. 2,5 kg/m ² - Korngröße 3 mm: ca. 3,5 kg/m ² (abhängig von der Untergrundbeschaffenheit).
Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion.
Dichte	ca. 1,80.
Farbton	Weiß.
Eigenschaften	Wasserdampfdurchlässig, formaldehydfrei, sehr gute Haftung, faserarmiert, überbrückt Schwundrisse, stoß- und kratzfest, reinigungsbeständig.
Untergründe	Geeignet auf Putz, Beton und Faserzement und Bauplatten.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Untergründe mit Mängeln sind entsprechend vorzubehandeln (siehe Technische Merkblätter einZA Grundierungen). Zu beachten ist, dass die Untergründe eben sein müssen, um ein gleichmäßiges Rollen des Korns zu gewährleisten. Unebene Flächen sind durch Spachteln mit dem einZA Rekordspachtel zu glätten. Nach Trocknung der gespachtelten Fläche erfolgt ein Zwischenanstrich mit einZA LF-Grund-Plus.
Verarbeitungstechnik	einZA Innendecor ist verarbeitungsfertig eingestellt. Mit Edelstahlglättkelle partieweise auftragen und auf Rollkornstärke scharf abziehen. Mit Kunststoffglättkelle waagrecht, senkrecht oder kreisend abreiben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C (Luft- und Untergrundtemperatur).
Abtönen	Mit einZA Vollton- und Abtönfarben für Pastelltöne. Mittlere Töne oder Volltöne ab Werk.
Reinigung	Der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl aber frostfrei in geschlossenen Originalgebinden.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Packungsgröße	25 kg

bitte wenden!

Besondere Hinweise

Für zusammenhängende Flächen immer Putz mit gleicher Chargennummer verwenden.
Bei unterschiedlichen Chargennummern ist der gesamte Putz vorher zu vermischen.

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

VOC Grenzwert Anhang II A (Unterkategorie c)

Wb: max. 75 g/l nach Stufe I (2007) und max 40 g/l nach Stufe II (2010)

VOC-Gehalt von einzA Innendecor: <40 g/l

CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA 1 der EN 998-1

	
einzA Lackfabrik GmbH · 21109 Hamburg 11	
EN 15 824 Dispersions-Dekorputz INNEN Putz mit organischen Bindemitteln in Reibe und Kratzputzstruktur zur Verwendung im Innenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V ₁ hoch
Wasseraufnahme:	W ₂ mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	(Wert nur bei Außenputzen) KLF
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$:	KLF
Brandverhalten: (Euroklasse)	B -s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 03/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.