

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 434



Kontakt Streichfüller

Werkstoffart:	Streichfähige Silikatfarbe als Haftvermittler für außen und innen
Verwendungszweck:	Haftgrundierung für alte Dispersionsfarbenanstriche, die anschließend überarbeitet werden. Nicht als Abschlußbeschichtung zu verwenden.
Dichte:	ca. 1,72
Bindemittelbasis:	Kaliwasserglas mit Kunststoffdispersionsstabilisator.
Eigenschaften:	Streichfertige Haftgrundierung mit einem ausgewogenen Bindemittel-/Füllstoffaufbau.
Verbrauch:	200 - 250 ml/m ² für einen Anstrich.
Untergründe:	Speziell für alte Kunststoffdispersionsanstriche (außer elastische Altanstriche), als Haftgrundierung für nachfolgende Dispersions-Silikat-Anstriche.
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen sauber, tragfähig und trocken sein. Lose Teile von alten Kunststoffdispersionsanstrichen und Verschmutzungen sind entweder mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Zum Ausbessern von Fehlstellen (mineralischer Untergrund) nur geeignete mineralische Spachtelmassen verwenden und entsprechend Grundieren.
Verarbeitung:	einZA Kontakt Streichfüller kann bei Bedarf mit 5 bis 10 % einZA mineralit Grundiermittel verdünnt werden. Mit Rolle oder Bürste auftragen.
Folgeanstriche:	einZA Kontakt Streichfüller muss immer mit 1 bis 2 Anstrichen überarbeitet werden.
Vorsichtsmaßnahmen:	Angrenzende Flächen wie Glas, Klinker, Naturstein abdecken. Spritzer sofort noch im nassen Zustand entfernen. Augen und empfindliche Hautflächen sind vor Farbspritzern zu schützen, ggf. mit viel Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur
Trockenzeit	Mindestens 24 Stunden
Abtönen:	Nur Pasteltöne mit Hacolith-Volltonfarben
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	Kühl aber frostgeschützt aufbewahren

bitte wenden !

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben-

Packungsgröße: 20 kg

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im REACH-Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) Verordnung Nr. 1907/2006 bzw. im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anfordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 05/2015; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.