

TECHNISCH MERKBLAD Nr.240

LawiPur Versiegelung Härter

Verharderscomponent



I. Materiaal

Hoogwaardige verharderscomponent voor einZA LawiPur Versiegelung.

De verharderscomponent van einZA LawiPur Versiegelung mag alleen in combinatie met de stamlak worden verwerkt.

II. Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,100 = 1.100 g/cm³
Kleur	kleurloze vloeistof

III. Verwerkingsinstructies

Mengverhouding (volumetrisch)	Stamlak : verharder = 3 : 1 (Vol.-Teile)
Mengverhouding (gravimetrisch)	Stamlak : verharder = 2,9 : 1 (Gew.-Teile)
Verwerking:	De verpakkingen van de componenten van einZA LawiPur Versiegelung bevatten de precies afgestemde hoeveelheden stamlak en verharder. De verharder aan de stamlak toevoegen en mechanisch met een roerwerk mengen, tot een homogeen mengsel is ontstaan. Voor de zekerheid dient het mengsel vóór verwerking eenmaal te worden overgegoten in een ander vat.
Reiniging van het gereedschap	onmiddellijk na gebruik met water

IV. Veiligheidsinformatie en etikettering

Het product valt onder de verordening voor gevaarlijke stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008. Op elk moment te raadplegen op www.einZA.com of aan te vragen via sdb@einZA.com.

De etiketteringsinstructies op de verpakking dienen in acht te worden genomen!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de testtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn zij vrijblijvend, vormen zij geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan zij de verwerker niet van de verplichting onze producten zelf op geschiktheid te controleren. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Uitgave 09/2026; hiermee vervallen alle voorgaande merkbladen.