

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 605



Multi-Grundierung GK 75



Toepassingsgebied:

Met water verdunbare hecht- en grondeerdispersie voor de voorbereiding van de ondergrond volgens DIN 18365 "Vloerleg werkzaamheden" en DIN 18356 "Parket- en houten bestratingswerkzaamheden". Geschikt voor zuigende en niet-zuigende ondergronden zoals dekvloeren, ruwe betonvloeren, natuur- en kunststeen, keramische tegels en platen e.d. – met uitzondering van magnesiadekvloeren, onvoldoende afgezande gietasfalt en houten dekvloeren – vóór het egaliseren en uitvlakken. Op calciumsulfaatdekvloeren 1:1 met water verdund, al na ca. 4 uur overschilderbaar. Als hechtbrug bij renovatiewerkzaamheden in oudbouw en in de bouw van sportaccommodaties, o.a. op bestaande draagkrachtige spachtel- en egalisatielagen.

Bijzondere voordelen:

- concentraat - tot 1 : 3 met water verdunbaar
- multifunctioneel

Basis:

Kunstharersdispersie

Kleur:

wit - na droging transparant

Viscositeit:

Laagvisceus

Soortelijk gewicht:

1,0 g/cm³

Verbruik:

ca. 75 g/m² concentraat (verwerking 1:1)

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Aanbrengen:

Met gebruikelijke strijk-, roller- en spuitapparatuur

Reinigingsmiddel:

Voor niet-uitgehard materiaal: water

Vorbereitung van de ondergrond:

Vloerbedekkingswerkzaamheden vereisen volgens DIN 18365 en DIN 18356 met name een schone, blijvend droge, scheurvrije, druk- en trekvraste ondergrond. Voor andere toepassingen gelden overeenkomstige voorwaarden. Calciumsulfaatdekvloeren (CA) mechanisch voorbehandelen en grondig afzuigen. Voorschriften van de dekvloerfabrikant in acht nemen. Keramische plaat- en tegelbekleding vereist een grondige reiniging en moet vervolgens voldoende geneutraliseerd, geschuurd en afgezogen worden. Grondeermiddelen, hechtbruggen en voorstrijklagen zijn niet in staat om niet-normconforme ondergronden "legklaar" te maken. Zij dienen er veeleer toe om, in combinatie met geschikte materialen, optimale verwerkingsresultaten te bereiken.

zie ommezijde !

Verwerking:	einza Multi-Grondering GK 75 moet in een mengverhouding van 1 : 1 met water worden verdund; op sterk zuigende cementgebonden ondergronden kan tot een mengverhouding van 1 : 3 met water worden verdund. Gebruik schone vaten. Verdunde dispersie gelijkmatig aanbrengen – plasvorming vermijden – en tot een transparante film laten drogen. Bij vochtgevoelige ondergronden, o.a. calciumsulfaatdekvloeren, moet een droogtijd van minimaal 4 uur worden aangehouden; bij houtspaanplaten, bijv. type V 100, minimaal 24 uur wachten.
Leveringsvorm:	10 kg jerrycan (40 stuks per pallet)
Opslag:	Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.
GISCODE:	D1 - Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einza.com of op te vragen via sdb@einza.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van dekeurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.