

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 609



Multikleber MK-Plus

MULTIFUNCTIONELE DISPERSIELIJM



Toepassingsgebied:

einZA Multilijm MK-Plus is een multifunctionele dispersielijm voor PVC-bekleding in banen en tegels, LVT-designbekleding in planken en tegels, CV-bekleding, linoleum, rubberbekleding tot 4 mm dikte, tapijtvloeren met uiteenlopende rugbekleding. Voor textielbekleding met hoge eigenspanning, zoals bijv. lastige naaldvliesbekleding, adviseren wij einZA Naaldvlieslijm NK-Power

Bijzondere voordelen:

- veelzijdig inzetbaar
- economisch
- hoge beginhechting

Basis:

Kunstharstdispersie

Kleur:

Beige-wit

Viscositeit:

Smeerbaar

Soortelijk gewicht:

1,30 g/cm³

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Aanbevolen tandspaan:

TKB-tandvorm A 2 - Verbruik: ca. 320 g/m²

TKB-tandvorm B 1 - Verbruik: ca. 380 g/m²

TKB-tandvorm B 2 - Verbruik: ca. 650 g/m²

Reinigingsmiddel:

Voor niet-uitgeharde lijm: water

Belastbaar:

Vanaf 24 uur

Geschiktheid bij belasting door stoelwielen:

Ja (wielen volgens DIN EN 12 529)

Geschiktheid voor vloerverwarming:

Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden" met name vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast zijn en dient vakkundig legklaar te worden voorbereid. Hiervoor geschikte grondeermiddelen en spachtelmassa's uit ons assortiment gebruiken. Gietasfaltdekvloeren en andere niet-zuigende ondergronden principieel met minimaal 2 mm laagdikte overspachtelen.

zie ommezijde !

Verwerking:	einzA Multilijm MK-Plus wordt met een geschikte tanding volgens TKB gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Afhankelijk van de vloerbedekking moet eventueel een open tijd worden aangehouden. De open tijd wordt bepaald door de zuigkracht van de ondergrond, de kamertemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De vloerbedekking in het lijmbed leggen en grondig aandrukken/aanrollen (50 kg gelede rol). Na 30 - 40 minuten de vloerbedekking nogmaals nadrukken/narollen. Thermisch lassen van de voegen ten vroegste na 24 uur uitvoeren. Bij verhoogde thermische belasting adviseren wij het gebruik van 1-K-hybride lijm of 2-K-PU-lijm. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de bekleding in acht, met name ook wat betreft het klimatiseren van de bekleding.
Leveringsvorm:	14 kg emmer (33 stuks per pallet)
Opslag:	Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.
GISCODE:	D1 – oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC 1 PLUS – zeer emissiearm

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einzA.com of op te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.