

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 603



Multikleber MK

MULTILIJM

Toepassingsgebied:

Multifunctionele, zeer emissiearme dispersielijm voor PVC-bekleding in banen en tegels, CV-bekleding, linoleum en tapijtvloeren met uiteenlopende rugbekleding. Voor tapijtbekleding met hoge eigenspanning, zoals bijv. lastige naaldvliesbekleding, adviseren wij einZA Nadelvlieslijm NK-Power; voor PVC-designbekleding in banen en tegels adviseren wij einZA Designlijm DK.

Bijzondere voordelen:

- economisch
- korte open tijd
- hoge beginhechting

Basis:

Kunstharsdispersie

Kleur:

Beige-wit

Viscositeit:

Smeerbaar

Soortelijk gewicht:

1,30 g/cm³

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

Aanbevolen tandspaan:

TKB-tandvorm A 2 - Verbruik: ca. 300 g/m²

TKB-tandvorm B 1 - Verbruik: ca. 400 g/m²

TKB-tandvorm B 2 - Verbruik: ca. 650 g/m²

Let op voldoende bevochtiging van de achterzijde van de bekleding. Grof gestructureerde lijmvlakken vereisen een grovere tandspaan met bijbehorend hoger verbruik.

Reinigingsmiddel:

Voor niet-uitgeharde lijm: water

Belastbaar:

Vanaf 24 uur

Geschiktheid bij belasting door stoelwielen:

Ja (wielen volgens DIN EN 12 529)

Geschiktheid voor vloerverwarming:

Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

zie ommezijde !

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden" met name vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast zijn en dient zo nodig vakkundig legklaar te worden voorbereid. Hiervoor geschikte grondeermiddelen en spachtelmassa's gebruiken. Gietasfaltdekvloeren en andere niet-zuigende ondergronden principieel met minimaal 2 mm laagdikte overspachtelen.

Verwerking: einzA Multilijm MK wordt met een spaan met geschikte TKB-tanding gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Afhankelijk van de vloerbedekking moet een open tijd worden aangehouden. De open tijd wordt bepaald door de zuigkracht van de ondergrond, de kamertemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Vervolgens de vloerbedekking in het lijmbed leggen en grondig aandrukken/aanrollen (50 kg gelede rol). Na 45 minuten de vloerbedekking nogmaals nadrukken/narollen. In zones met direct zonlicht, zoals vloerhoge ramen/serres, moet een schuifvaste lijn worden gebruikt. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de bekleding in acht, met name ook wat betreft het klimatiseren van de bekleding.

Leveringsvorm: 14 kg emmer (33 stuks per pallet)

Opslag: Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

GEV-EMICODE: EC 1 PLUS – zeer emissiearm

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einzA.com of op te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.