

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 611



Nadelvlieskleber NK-Power

NAALDVILT- EN TAPIJTLIJM

Toepassingsgebied:	Zeer emissiearme dispersielijm voor textiele bekleding met uiteenlopende rugbekleding. Bijzonder geschikt voor alle soorten naaldviltbekleding. Voorkomt grotendeels voegvorming ter hoogte van de naadranden, mits de naaldvloerbedekking wat betreft het maatveranderingsgedrag aan de gebruikelijke EN-normen voldoet.
Bijzondere voordelen:	• hoge aanhefsterkte • hoge eindsterkte • korte open tijd
Basis:	Kunstharispersie
Kleur:	Beige-wit
Viscositeit:	Smeerbaar
Soortelijk gewicht:	1,35 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur:	Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %
Aanbevolen tandspaan:	TKB-tandvorm B 1 - Verbruik: ca. 415 g/m ² TKB-tandvorm B 2 - Verbruik: ca. 570 g/m ² TKB-tandvorm B 3 - Verbruik: ca. 730 g/m ² Naaldvlies: TKB-tandvorm B 2 - Verbruik: ca. 570 g/m ²
Reinigingsmiddel:	Voor niet-uitgeharde lijm: water
Belastbaar:	Vanaf 24 uur
Geschiktheid bij belasting door stoelwielen:	Ja (wielen volgens DIN EN 12 529)
Geschiktheid voor vloerverwarming:	Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

zie ommezijde !

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 "vloerbedekkingswerkzaamheden" met name vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast zijn en dient zo nodig vakkundig legklaar te worden voorbereid. Hiervoor geschikte grondeermiddelen en spachtelmassa's uit ons assortiment gebruiken. Gietasfaltdekvloeren en andere niet-zuigende ondergronden principieel met minimaal 2 mm laagdikte overspachtelen.

Verwerking: einzA Naaldvlieslijm NK-Power wordt met een geschikte tanding volgens TKB gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. De open tijd wordt bepaald door de zuigkracht van de ondergrond, de kamertemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De vloerbedekking in het nog natte lijmbed leggen en aanrollen (50 kg gelede rol). Na ca. 30 minuten de vloerbedekking nogmaals aanrollen, met name opstaande bekledingsranden; deze dienen zo nodig te worden verzwaard. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de bekleding in acht, met name ook wat betreft het klimatiseren van de bekleding.

Leveringsvorm: 14 kg emmer (33 stuks per pallet)

Opslag: Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

GEV-EMICODE: EC 1 PLUS – zeer emissiearm

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einzA.com of op te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.