

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 612



Parkettkleber PK-Hybrid

ELASTISCHE HYBRIDE PARKETLIJM



Toepassingsgebied:

Oplosmiddelvrije eencomponentenlijm volgens DIN EN ISO 17178 voor de elastische verlijming van de volgende parketsoorten: mozaïekparket: mozaïekparket blokjes 8 mm dik, mozaïekparket verband 8 mm dik meerlaagsparket: meerlaagsparket 70 x 500 mm, meerlaagsparket > 70 x 500 mm, meerlaagsplanken < 250 cm.

Bijzondere voordelen:

- goede smeerbaarheid
- meerlaagsparket

Basis:

Silaan-gemodificeerde polymeren (SMP)

Kleur:

Beige

Viscositeit:

Smeerbaar, standvast

Soortelijk gewicht:

1,75 g/cm³

Verwerkingstemperatuur:

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 65 %

Verlegtijd:

ca. 20 minuten

Aanbevolen tandspaan:

TKB-tandvorm B3 - Verbruik: ca. 800 - 900 g/m²

TKB-tandvorm B 11 - Verbruik: ca. 1000 - 1200 g/m²

TKB-tandvorm B 12 - Verbruik: ca. 1100 - 1300 g/m²

TKB-tandvorm B 15 - Verbruik: ca. 1200 - 1400 g/m²

Mozaïekparket blokjes 8 mm dik, B3 Mozaïekparket verband 8 mm dik, B3 Meerlaagsparket 70x500 mm, B11 Meerlaagsparket >70x500 mm, B11/B12 Meerlaagsplanken < 250 cm, B11/B12/B15 De genoemde tandingen gelden als hulpmiddel; een definitieve keuze van de tanding kan alleen bouwplaatsgebonden worden gemaakt, aangezien deze afhankelijk is van de vlakheid van de ondergrond, de lengte van de parketelementen en de achterzijde van het parket. Let in elk geval op voldoende bevochtiging van de achterzijde van het parket.

Reinigingsmiddel:

Voor niet-uitgehard materiaal: NIBOCLEAN PRO

Belastbaar:

Na 24 - 48 uur

Geschiktheid bij belasting door stoelwielen:

Ja (wielen volgens DIN EN 12 529)

zie ommezijde !

Geschiktheid voor vloerverwarming: Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18356 „Parket- en houten bestratungswerkzaamheden“ met name vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast zijn en dient zo nodig legklaar te worden voorbereid. Cementdekvloer (CT) en calciumsulfaatdekvloer (CA) bij directe verlijming: CA volgens het actuele BEB-informatieblad schuren en zorgvuldig met een industriestofzuiger afzuigen. Geen grondering gebruiken. Gietasfaltdekvloeren (AS) bij directe verlijming: AS gronderen met HYTEC E730 XTREM of HYTEC P510 RENORAPID en vervolgens in verse toestand met kwartszand bestrooien. Bij goed afgezande gietasfaltdekvloeren is geen grondering nodig. Voldoen bovengenoemde ondergronden qua vlakheid niet aan de eisen van de parketfabrikant, dan moeten deze met geschikte grondeermiddelen en spachtelmassa's uit ons assortiment worden voorbereid.

Verwerking: einzA Parketlijm PK-Hybride met een getande spaan gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, het legelement direct in het lijmbed leggen en grondig aankloppen. Lijmvlekken op het parket direct verwijderen. Neem de aanwijzingen van de parketfabrikant en de verwerkingsvoorwaarden in acht.

Leveringsvorm: 17 kg emmer (33 stuks per pallet)

Opslag: Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.

GISCODE: RS 10 (Deze lijmen zijn vervangende materialen voor sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, waarbij bij de verwerking de grenswaarden op de werkplek worden overschreden (GISCODE S 1-S 6)).

GEV-EMICODE: EC 1 – zeer emissiearm

Veiligheids- en gevareninformatie

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via www.einzA.com of op te vragen via sdb@einzA.com.

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Uitgave 08/2025; hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.