

## SCHEDA TECNICA N° 093



# Schultafellack

smalto opaco per lavagne

### I. Materiale

einZA Schultafellack è uno smalto opaco a base di resina sintetica di rapida essiccazione per la verniciatura di lavagne scolastiche e tavoli da ping-pong. einZA Schultafellack può essere applicato a pennello, a rullo ed a spruzzo ed essicca uniformemente creando un effetto estetico opaco e una superficie dura come corno.

Tipo di materiale	smalto opaco a base di resina sintetica per interni
Campo d'impiego	verniciatura speciale per lavagne scolastiche e tavoli da ping-pong
Colori	verde (verde muschio), ca. RAL 6005
Grado di brillantezza	opaco
Peso specifico	ca. 1,44 = 1.440 g/l
Base di legante	resina alchidica
Base di pigmentazione	pigmenti di colore resistenti alla luce, eccipienti di silicato
Confezione	750 ml

### II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Resistenza alla luce	molto buona
Resistenza agli agenti chimici	buona ad acidi lievi, alcali e detersivi domestici
Resistenza allo strofinamento / Aderenza / Elasticità / Resistenza agli urti	adempiono i requisiti delle norme DIN e VOB
Compatibilità	mescolabili tra di loro in ogni rapporto
Diluizione	einZA Lackverdünnung - acquaragia minerale
Applic. a pennello e a rullo	non diluito
Applic. a spruzzo	einZA Kunstharzverdünnung
Applicazione a spruzzo airless	non diluito, adatto per apparecchi a membrana ed a stantuffo
Essiccazione (20 °C, 65 - 75 % umid. rel., 90 µm strato umido)	asciutto fuori polvere (punta del dito) dopo ca. 2 ore asciutto al tatto (pressione del pollice) dopo ca. 12 ore
Resa	10 - 12 m <sup>2</sup> /l = 85 - 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Lavorazione</b>	
Riverniciabile a pennello	dopo ca. 12 ore
Riverniciabile a spruzzo	dopo ca. 8 ore
Levigabile	dopo ca. 24 ore
Pulizia degli attrezzi	einZA Lackverdünnung - acquaragia minerale

vedasi retro !

### III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

Il supporto deve risultare pulito, asciutto e privo di grassi.

Accuratamente levigare le vecchie verniciature con carta abrasiva bagnata.

Per verniciature da rinnovo basta un'unica applicazione.

Le superfici trattate con einzA Schultafellack non dovrebbero essere usate con gesso 'classico' prima dell'avvenuto indurimento completo, cioè dopo 48 - 72 ore. einzA Schultafellack non è adatto per l'uso di oleogesso e gesso grasso.

#### Nuova verniciatura

1. Riempire i pori con PALMCOLOR Schnellspachtel, levigare.
2. Mano di fondo con einzA Schultafellack, diluito con ca. 5 fino al 10 % di einzA Lackverdünnung.
3. 1 a 2 mani di finitura con einzA Schultafellack non diluito.

#### Indicazioni:

einzA Schultafellack viene prodotto a base di resina alchidica e dopo l'essiccazione e l'indurimento completo si usa come rivestimento per superfici di sollecitazione normale.

Per lavagne usate industrialmente si consiglia di applicare prodotti speciali ed industriali.

### IV. Indice di sicurezza e contrassegno

Giscode (codice prodotto)

M-LL02

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oppure su richiesta: [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

#### VOC-contenuto a seconda foglio II delle VOC-regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria i) - Lb: mass. 500 g/l secondo grado I (2010)

VOC-contenuto di einzA Schultafellack: < 400 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

**Edizione 09/2017;** Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.