

## SCHEDA TECNICA N° 032



# Seidenmatt

Tinteggiabile con **einZA mix**

### I. Materiale

einZA Seidenmatt per esterni ed interni è uno smalto setato-opaco a base di resina sintetica, resistente agli urti e ai graffi, di rapida essiccazione, eccellente dilatazione e ottima copertura. Dopo l'avvenuta essiccazione einZA (mix) Seidenmatt-Buntlack non diventa lucido ed è resistente ai detergenti domestici usuali. einZA (mix) Seidenmatt-Buntlack è adatto per verniciature setato-opache eleganti su legno e metallo e anche per termosifoni ad acqua calda e per i tubi (eccetto il bianco).

Tipo di materiale	smalto a base di resina sintetica di rapida essiccazione, setato-opaco, resistente ai graffi, agli urti ed ai colpi, non diventa lucido, per esterni ed interni
Campo d'impiego	verniciatura di alta qualità per legno e metallo
Colori	bianco e tinte originali secondo cartella colori, nonché una gran varietà di tinte ottenibili attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix, con le tinte di base 1, 2 e 3.
Grado di brillantezza	setato-opaco omogeneo ed elegante
Peso specifico	0,969 fino a 1,240 = 960 fino a 1.240 g/l in funzione della tinta
Base di legante	resine alchidiche speciali
Base di pigmentazione	pigmenti puri senza eccipienti, resistenti alla luce ed alle intemperie
Resistenza termica	80 °C fino a 180 °C in funzione della tinta
Confezioni	standard: 2,5 l - 750 ml - 250 ml einZA mix: 3 l - 1 l - 0,5 l

### II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Resistenza alla luce	ottima
Resistenza agli agenti chimici	buona agli agenti chimici deboli
Resistenza allo sfregamento / Resistenza alle intemperie / Aderenza / Elasticità / Resistenza agli urti	adempiono i requisiti delle normative DIN e VOB

**Avvertenze** con tinte intense e scure e con una certa sollecitazione meccanica risulta spesso uno sfregamento di pigmenti nella superficie della verniciatura. Questo corrisponde nei sistemi di smalti setato-opachi allo stato della tecnica ed è nessun motivo per reclamo.

Compatibilità	non mescolare con altri prodotti
Tempi di essiccazione (20 °C, 60 - 75% umid. rel., 80 µm strato umido)	asciutto fuori polvere dopo ca. 3 - 4 ore - asciutto al tatto dopo ca. 8 ore
Resa	10-12 m <sup>2</sup> /l = 80-100 ml/m <sup>2</sup>
Diluente	einZA Lackverdünnung AF
per applicazione a pennello	non diluito
per applicazione a rullo	non diluito
Applic. a spruzzo airless	non diluito, adatto per apparecchi a stantuffo ed a membrana

vedasi retro !

**Lavorazione** (è necessaria un'accurata levigatura)

Riverniciabile a pennello                      dopo ca. 24 ore

Riverniciabile a spruzzo                        dopo ca. 24 ore

Pulizia degli attrezzi                            con einzA Lackverdünnung AF o einzA Lackverdünnung-acquaragia minerale

### III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

einzA Seidenmatt è resistente agli urti, si applica facilmente, ha un'eccellente dilatazione in verticale ed in orizzontale, un'ottima aderenza, perfetta copertura anche sugli spigoli, essicca senza striature e si pulisce con gli usuali detergenti domestici senza diventare lucido. einzA Seidenmatt è adatto per verniciature di alta qualità su legno (eccetto finestre agli esterni) e metallo nonché su termosifoni ad acqua calda (eccetto bianco). einzA Seidenmatt va applicato in modo saturo e riempitivo in una direzione per garantire un effetto omogeneo dell'opacizzante.

#### A. Sequenza delle mani su legno, agli esterni

1. Levigare in superficie e pulire accuratamente verniciature vecchie solidamente aderenti;  
Eliminare verniciature non aderenti o sgretolanti.

2. Impregnare legno grezzo (necessario solo con legno dolce e di conifera) con einzA Bläueschutz.

3. Preverniciatura con einzA (mix) Fensterlack 3x1; Dopo 36 ore di essiccazione levigare con cura.

Indicazione: Prima della rilavorazione si rende assolutamente necessaria una opacizzazione attraverso un vello di levigatura.

4. Mano di finitura con einzA (mix) Seidenmatt

#### B. Sequenza delle mani su legno, negli interni

1. Chiudere i pori con mastice a base di olio.

2. Preverniciatura con einzA Vorlack-Schnellschliffgrund.

Indicazione: Prima della rilavorazione si rende assolutamente necessaria una opacizzazione attraverso un vello di levigatura.

3. Mano di finitura con einzA (mix) Seidenmatt.

#### C. Sequenza delle mani su metallo (ferro)

1. Levigare in superficie e pulire con cura verniciature vecchie ben aderenti, togliere verniciature non aderenti e sgretolanti, e eliminare la ruggine dal supporto.

2. Su metalli lucidi negli interni si dà una mano di fondo con einzA Korral-Primer, mentre agli esterni se ne danno due.

3. Preverniciatura con einzA Vorlack-Schnellschliffgrund (negli interni) oppure con einzA (mix) Fensterlack 3x1 (agli esterni).

Indicazione: Prima della rilavorazione si rende assolutamente necessaria una opacizzazione attraverso un vello di levigatura.

4. Mano di finitura con einzA (mix) Seidenmatt.

### IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oppure su richiesta: [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

#### VOC-contenuto a seconda foglio II delle VOC-regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria d)

Lb: mass. 300 g/l secondo grado II (2010)

VOC-contenuto di einzA (mix) Seidenmatt: < 300 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

**Edizione 03/2020;** Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.