

FICHE TECHNIQUE Nr.205



Snelgrond

pour intérieur et extérieur

I. Matériau

einZA Snelgrond est une peinture primaire qui sèche très rapidement et offre une excellente adhérence sur les supports en bois bruts ou peints. einZA Snelgrond convient parfaitement comme couche primaire sur les façades en bois, par exemple en bâtiment. Le séchage rapide permet d'économiser du temps et des dépenses liées au montage des échafaudages.

einZA Snelgrond peut être recouverte après 1 à 2 heures et résiste aux intempéries. En revanche, 2 couches de einZA Snelgrond peuvent rester non-recouvertes pendant près d'un an et conserver pour autant leur aspect. "einZA Snelgrond" est idéale pour les objets nécessitant une mise en œuvre rapide.

Type de matériau	peinture primaire au séchage rapide pour extérieur, à base de résines alkyde.
Usages	peinture primaire à bonne adhérence, convient aux supports en bois bruts ou peints.
Coloris	blanc et gris.
Degré de brillance	mat.
Densité	env. 1,35 = 1.350 g/l.
Base liante	résine alkyde spéciale.
Résistance à la température	jusqu'à 180 °C.
Conditionnement	2,5 l - 750 ml.

II. Propriétés et indications d'usage

Pouvoir couvrant	bon.
Conditions de mise en œuvre	bonnes.
Résistance aux intempéries	excellente sur supports secs et propres.
Adhérence	excellente.
Dilution	
Mise en œuvre au pinceau	avec de la térébenthine.
Mise en œuvre en pulvérisation	avec du xylène ou diluant nitrique.
Type de pinceau	employer un pinceau à poils longs et souples, appliquer rapidement et évitez les reprises.
Rendement	env. 16-18 m ² /l pour une couche d'une épaisseur de 25 µm, selon le type de support et la méthode de mise en œuvre.
Temps de séchage (20 °C, 65-75 % taux d'humidité relative de l'air, couche de 25 µm d'épaisseur)	sec à la poussière après env. 15 min, sec au toucher après env. 30 min.
Recouvrable	après 1 à 2 h avec une peinture à base de résine alkyde.
Indications d'utilisation	ne pas mettre en œuvre par une température inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C.
Durée de conservation	max. 1 an dans les emballages d'origine, fermés. Les emballages entamés ont une durée de conservation moindre.
Nettoyage des instruments	avec du white spirit.

III. Succession des couches et techniques d'application

A. peinture primaire, à séchage rapide, pour supports en bois bruts:

- les bois appartenant à la classe de durabilité III, IV et V doivent être imprégnés avec einzA Bläueschutz,
- appliquer une couche intégrale avec einzA Snelgrond diluée avec env. 10% d'eau,
- poncer et reboucher les trous de cloutage etc...,
- appliquer une seconde couche de einzA Snelgrond non-diluée.

B. couche de fond, à séchage rapide, pour supports à rénover:

- éliminer intégralement les couches de peinture endommagées ou écaillées (par ponçage ou combustion),
- éliminer les résidus de joints dégradés,
- poncer intégralement les couches de peinture intactes et encore adhérentes,
- nettoyer soigneusement ces surfaces poncées et appliquer une couche de fond avec einzA Snelgrond, diluée avec env. 10% de térébenthine,
- poncer et reboucher les trous de cloutage etc...

IV. Indications de sécurité et étiquetage

Point d'éclair 24 °C.
Classification matières dangereuses (VbF) aucune.

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité REACH, conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1907/2006 ainsi que dans la fiche technique de sécurité, conformément au règlement CLP (SGH) mis en place par la directive (UE) n° 1272/2008.

Accessible en permanence sur www.einzA.com ou sdb@einzA.com.

Merci de respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !

Teneur maximale en COV conformément l'annexe II de la directive COV 2004/42/CE

Teneur maximale en COV selon l'annexe II A (sous-catégorie j).

PS: max. 500 g/l après la phase II (2010).

Teneur en COV de einzA Snelgrond: < 500 g/l.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Edition 07/2016 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.