TECHNISCHES MERKBLATT Nr.474

Stopgrund

Werkstoffart	Weißpigmentierte Grundierung als Basis für ein optimales Oberflächenfinish sowie Schlussbeschichtung für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
DIN EN 13 300	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Deckvermögen: H_{10}-Klasse 2 bei 7 m^2/l Glanz: G4 stumpfmatt Maximale Korngröße: S1 fein
Eigenschaften	• emissionsarm, lösemittel-, weichmacher- und formaldehydfrei (LF-biologisch vertäglich) • Ideal als Grundanstrich auf Gipskartonplatten • AgBB-geprüft (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) • sehr geruchsarm und geeignet für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt • Im System Schwerentflammbar nach Klasse DIN 4102-B1 (Prüfbericht MPA NRW) • strukturerhaltend und egalisierend • wasserdampfdiffusionsfähig • gutes Deckvermögen • sehr hoher Weißgrad • lange Offenzeit • airless spritzbar
Farbtöne	weiß
Bindemittelbasis	Styrol-Acrylat
Dichte	ca. 1,49
Glanzgrad	Ultramatt
Anwendung	Weißpigmentierte, haftvermittelnde, gut deckende Grund- und Schlussbeschichtung für gespachtelte Untergründe, Kalkzementputz, Beton, Gipskarton, Malervliese und Glasgewebe.
Auftragsverfahren	Streichen, rollen oder spritzen (Airless). Den Grundanstrich auf Glasgewebe nur mit Walzwerkzeugen aufbringen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Verbrauch	ca. 150 - 200 ml/m^2, genauen Materialverbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

Trockenzeit	Nach ca. 4 - 6 Stunden trocken und nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Endhärte nach ca. 28 Tagen (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei grobem Gewebe mit erhöhtem Materialverbrauch benötigt das Material eine entsprechend längere Zeit zur Durchtrocknung.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.
Ökologische Hinweise	einzA Stopgrund ist emissionsarm, lösemittel-, weichmacher- und formaldehydfrei (LF-biologisch vertäglich) und AgBB geprüft**.** Zudem zertifiziert und dokumentiert durch den Ciliatentest in Anlehnung an das Erlangen Verfahren nach Gräf mit Tetrahymena pyriformis (geprüft durch Dr. U. Noack Laboratorien). "Erlanger Ciliatentest".
Listung auf der baubook-Plattform	http://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142726062&SW=5
Abtönen	Nur mit einzA Vollton- und Abtönfarben. Andere Universalabtönkonzentrate, Universal-Abtönfarben oder -pasten oder sonstige Pigmentpräparationen können Qualitätseinschränkungen verursachen und sollten daher nicht zum Einsatz kommen.
Verdünnung	Wasser
Lagerung	ca. 1 Jahr, kühl aber frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Packungsgrößen	Standard 12,5 Liter

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß der CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Produktcode M-DF02

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

VOC Grenzwert Anhang II A (Unterkategorie a)

Wb: max. 30 g/l nach Stufe II (2010)

VOC-Gehalt von einzA Stopgrund: < 0,5 g/l

Prüfzeichen (DIN 4102-B1)

P-MPA E-03-531 (geprüft und zertifiziert von der MPA NRW)

Nur schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1) im Verbundaufbau gem. allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auf massiven, mineralischen Baustoffen.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 01/2025; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.