

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 600



# Uni-Grundierung G 150

**Toepassingsgebied:**

Hecht- en grondeerdispersie voor de voorbereiding van de ondergrond volgens DIN 18 365. Geschikt voor zuigende en zwak zuigende ondergronden zoals cement- en calciumsulfaatdekvloeren, ruwe betonvloeren, houten vloerdelen, houtspaanplaten (V100), OSB-platen en droogbouwelementen e.d. - met uitzondering van magnesia-industriedekvloeren en steenhouten dekvloeren -, vóór het egaliseren en uitvlakken. Als hechtbrug bij renovatiewerkzaamheden in nieuwbouw en in de bouw van sportaccommodaties, o.a. op bestaande spachtel- en egalisatielagen.

**Bijzondere voordelen:**

- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- universeel inzetbaar

**Basis:**

Kunstharstdispersie

**Kleur:**

wit - na droging transparant

**Viscositeit:**

Laagviskeus

**Soortelijk gewicht:**

1,01 g/cm<sup>3</sup>

**Verbruik:**

ca. 150 g/m<sup>2</sup>

**Verwerkingstemperatuur:**

Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %

**Aanbrengen:**

Met gebruikelijke kwast, roller- en spuitapparatuur

**Reinigingsmiddel:**

Voor niet-uitgehard materiaal: water

**Vorbereitung van de ondergrond:**

Vloerbedekkingswerkzaamheden vereisen volgens DIN 18365 en DIN 18356 met name een schone, blijvend droge, scheurvrije, druk- en trekvaste ondergrond. Voor andere toepassingen gelden overeenkomstige voorwaarden. Calciumsulfaatdekvloeren (CA) mechanisch voorbehandelen en grondig afzuigen. Voorschriften van de dekvloerfabrikant in acht nemen. Keramische plaat- en tegelbekleding vereist een grondige reiniging en moet vervolgens voldoende geneutraliseerd, geschuurd en afgezogen worden. Grondeermiddelen, hechtbruggen en voorstrijkklagen zijn niet in staat om niet-normconforme ondergronden "legklaar" te maken. Zij dienen er veeleer toe om, in combinatie met geschikte materialen, optimale verwerkingsresultaten te bereiken.

zie ommezijde !

**Verwerking:** einzA Uni-Grondering G 150 gelijkmatig aanbrengen - filmvorming vermijden – en tot een transparante film laten drogen. Aansluitende vullen en egalisatiewerkzaamheden kunnen op zuigende, cementgebonden ondergronden na het aanbrengen van de grondering „nat in nat“ worden uitgevoerd. Bij calciumsulfaatdekvloeren moet een droogtijd van minimaal 4 uur worden aangehouden. Bij overige vochtgevoelige ondergronden, o.a. spaanplaten en droge dekvloerelementen, moet een droogtijd van minimaal 24 uur worden aangehouden.

**Leveringsvorm:** 10 kg jerrycan (54 stuks per pallet)

**Opslag:** Tegen vorst beschermen! 12 maanden houdbaar.

**GISCODE:** D1 - Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

#### **Veiligheids- en gevareninformatie**

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via [www.einzA.com](http://www.einzA.com) of op te vragen via [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van dekeurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

**Uitgave 08/2025;** hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.