einzA
Wir bringen Farbe

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 600

Uni-Grundierung G 150

Anwendungsbereich:
Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes nach DIN 18 365. Geeignet auf saugfähigen und schwach saugfähigen Untergründen wie Zement- und Calciumsulfatestrichen, Rohbetondecken, Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (V100), OSB-Platten und Trockenausbauelementen u.a.m. - ausgenommen Magnesia-Industrieestrich und Steinholzestriche -, vor dem Egalisieren und Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sportstättenbau, u.a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichsmassenschichten.

Besondere Vorteile:
- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- universal einsetzbar

Basis:
Kunstharz-Dispersion

Farbe:
weiß - nach dem Trocknen transparent

Viskosität:
Niedrigviskos

Spez.-Gewicht:
1,01 g/cm³

Verbrauch:
ca. 150 g/m²

Verarbeitungstemperatur:
Luft: +18 °C bis +25 °C / Untergrund: mind. +15 °C / Luftfeuchte: max. 75 %

Auftrag:
Mit üblichen Streich-, Walz- und Spritzgeräten

Reinigungsmittel:
Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser

Vorbereitung des Untergrundes:
Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 und DIN 18356 insbesondere einen sauberen, dauertrockenen, rissfreien, druck- und zugfesten Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende Voraussetzungen. Calciumsulfatestriche (CA) mechanisch vorbehandeln und gründlich absaugen. Vorschriften der Estrichhersteller beachten. Keramische Platten- und Fliesenbeläge erfordern eine Grundreinigung und sind anschließend ausreichend zu neutralisieren, anzuschleifen und zu saugen.
Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe ”verlegereif“ zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

bitte wenden !

Verarbeitung:	einzA Uni-Grundierung G 150 gleichmäßig auftragen - Pfützenbildung vermeiden – und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Nachfolgende Spachtel- und Egalisierungsarbeiten können bei saugenden, zementären Untergrunden nach Aufbringen der Grundierung „nass in nass“ ausgeführt werden. Bei Calciumsulfatestrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens 4 Stunden einzuhalten .Bei weiteren feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, u.a. Spanplatten und Trockenestrichelementen ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten.
Liefergebinde:	10 kg Kanister (54 Stück pro Palette)
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
GISCODE:	D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 08/2025; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.