

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 499



Vliesbehanglijm

Materiaal	Gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersielijm voor bijzonder soepel aanbrengen met de roller. Voor getextureerde, gepigmenteerde en ongepigmenteerde vliesbehang binnenshuis, droogt transparant op.
Bindmiddel	Dispersie gemengd polymeer.
Dichtheid	ca. 1,02 g/ml
Eigenschappen	einZA Vliesbehanglijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van doorschijnend of overschilderbaar behang, waar een snelle applicatie met optimale lijmverdeling belangrijk is. Niet geschikt voor het verlijmen van einZA Palmtex glasweefsel en van klassiek glasweefsel.
Ondergronden	Geschikt voor gips, gipsplaten, beton, vezelcement, houten bouwplaten, Kalkzandsteen of metselwerk, zolang de ondergrond maar egaal is.
Ondergrond voorbereiding	De ondergrond moet vast, schoon, droog en vrij van uitbloeiingen, loslatende lagen zijn. Na het verwijderen van losse verfresten, oud behang of op ongeverfde absorberende ondergronden, moet een geschikte grondering worden gebruikt. De keuze van de meest geschikte grondering hangt af van de eisen die aan de ondergrond worden gesteld. Gelieve de technische fiches voor einZA gronderingen te raadplegen.
Opbrengmethode	einZA Vliesbehanglijm is gebruiksklaar en kan aangebracht worden met een rol, kwast, plakapparaat of een geschikt spuitapparaat.
Verbruik	ca. 150 - 250 g/m ² al naargelang de ondergrond en de weefselstructuur. Exact materiaalverbruik bepalen door middel van proefvlak.
Droogtijd	Na ca. 4 - 6 uur droog en na ca. 12 uur gereed voor de volgende bewerking.
Verwerkingstemperatuur	lucht- en ondergrondtemperatuur niet beneden +5° C.
Reiniging	het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water
Opslag	ca. ½ jaar koel maar vorstvrij in gesloten originele verpakking. Gebruik geopende verpakkingen direct.
Afvalverwerking::	Alleen lege verpakkingen recyclen.
Verpakkingen	10 kg - 5 kg - 2,5 kg (Emmer)

z.o.z !

Veiligheidsinstructies en codering

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het veiligheidsblad, volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

Op ieder moment oproepbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 11/2021; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.