FICHE TECHNIQUE Nr.451A

in-acryl Superweiß

Type de matériau	peinture de dispersion plastique pour intérieur, sans dissolvants, blanc brillant.
DIN EN 13 300	résistance au frottement humide : classe 3 pouvoir couvrant à sec : classe 1, pour 7 m²/l degré de brillance: mat complet.
Usages	destinée aux applications intérieures, au fort pouvoir couvrant.
Coloris	blanc brillant
Densité	env. 1,53.
Base liante	dispersion plastique.
Propriétés	pouvoir couvrant particulièrement bon, aussi bien en mouillé qu'en sec. Mise en œuvre très rationnelle et économique. Peut être appliquée en pulvérisation airless. Respectueuse de l'environnement car exempte de formaldéhyde, d'ammoniaque et de dissolvants.
Consommation	120 - 170 ml/m² par couche, selon le support.
Supports	convient à tous les enduits intérieurs fermes, secs et propres, ainsi que bétons, bétons cellulaires, maçonnerie, cloisons en plâtre et papiers peints ingrains.
Préparation des supports	les supports doivent être traités selon les règles reconnues, avant la pose d'une couche de peinture. Les surfaces particulièrement absorbantes et les parties de supports endommagées ou écaillées doivent être traitées, en priorité, à l'aide d'une couche de fond. Il est important de vérifier la stabilité des couches anciennes. Les parties intactes et solidement adhérentes peuvent être repeintes, si elles ont été nettoyées au préalable. Les couches de détrempe ainsi que les couches irrégulières et de liants mixtes doivent être éliminées. Le choix du type de couche de fond adéquat dépend des contraintes du support. Veuillez consulter à ce sujet la fiche technique de notre produit „einzA Grundiermittel".
Succession des couches	*surfaces neuves, non peintes*, appliquer une couche intermédiaire, diluée au maximum avec 10 % d'eau, appliquer une couche de finition pure ou diluée au maximum avec 5 % d'eau. *surfaces peintes*, dans la plupart des cas, une seule couche non-diluée suffit.

Techniques d'application	la mise en œuvre peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou en pulvérisation airless. Mise en œuvre avec appareils airless : selon le type d'appareil, soit non-dilué, soit dilué avec max. 10% d'eau. taille de buse : 0,43 - 0,63 mm ou 0,017'' - 0,025'', filtre: mailles de 60.
Température de mise en œuvre	la mise en œuvre doit s'effectuer à une température de l'air et des supports d'au moins +5 °C.
Mise à la teinte	les mises à la teinte doivent être réalisées à l'aide soit du système de mélange de couleurs einzA Vollton (pleins tons) ou Abtönpasten (mélanges colorants).
Nettoyage des instruments	à l'eau, immédiatement après l'utilisation.
Stockage	conserver au frais mais à l'abri du gel, en emballages d'origine fermés.
Informations sur l'élimination	remettre les emballages préalablement vidés à un service de récupération des déchets à problèmes. Ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Conditionnement	12,5 l - 5 l
Indication	les pots ouverts doivent être utilisés rapidement ainsi que les produits dilués. Les agents conservateurs utilisés sont respectueux de l'environnement mais ne garantissent pas de stockage prolongé des emballages après leur ouverture.
Indications écologiques	einzA in-acryl Superweiß dans sa version standard est exempte de solvants et de plastifiants et ne contient pas de conservateurs ajoutés. Certifié et documenté en conséquence par le test des ciliés selon la procédure d'Erlangen selon Gräf avec Tetrahymena pyriformis (testé par Dr. U. Noack Laboratorien). Connu sous le nom de "Erlanger Ciliatentest" et disponible sur simple demande.

Teneur en COV conformément à l'annexe II de la directive COV 2004/42/CE

Teneur maximale en COV conformément l'annexe II A (sous-catégorie a).

PA : max. 30 g/l après la phase II (2010).

Teneur max. en COV de einzA in-acryl Superweiß:< 1 g/l.

Indications sur la sécurité et les dangers

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité conformément au règlement CLP (GHS) et conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1272/2008.

Accessibles en permanence sur www.einzA.com ou par e-Mail à sdb@einzA.com.

Veuillez respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements!

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l´observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Édition 05/2021 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.