einzA
Wir bringen Farbe

SCHEDA TECNICA N°451A

in-acryl Superweiß

Tipo di materiale	Idropittura lavabile “superbianca” per interni, di opacità profonda e priva di solvente
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione umida: classe 3 Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l Grado di brillantezza: opaco profondo (85°)
Campo d’impiego	Per imbiancature altamente coprenti su superfici in ambienti interni
Colore	Superbianco
Densità	ca. 1,530 g/cm³
Tipo di legante	resina sintetica in dispersione acqosa
Caratteristiche	Eccellente potere coprente ad umido e a secco, veloce e facile da lavorare, appliccabile anche a spruzzo airless. Ecocompatibile perchè privo di formaldeide, ammoniaca e solventi.
Resa	120 - 170 ml/m² per mano a seconda del supporto
Supporti	Idoneo negli interni su tutti gli intonaci nuovi o vecchi, portanti, puliti ed asciutti, su calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, vecchi strati di pittura, cartongesso, carta da parati “Rauhfaser”, ecc.
Preparazione del supporto	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da prepare a regola d’arte. In particolare i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti in superficie devono essere opportunamente pretrattati con fondo isolante. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovralavorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einzA.
Cicli d’applicazione	*Supporti nuovi, non pitturati:* Una mano intermedia diluita fino al 10 % con acqua. Una mano di finitura non diluita o fino al 5 % con acqua. *Supporti già pitturati:* In genere è sufficiente una mano non diluita.

vedasi retro !

Tecnica d'applicazione	A pennello, rullo o a spruzzo airless. Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless: Diluire fino al max. del 10 % con acqua, a seconda del tipo di apparecchio utilizzato; Misura dell'ugello: 0,74 mm = 0,029" oppure 0,63 mm = 0,025"
Essiccazione	Asciutto dopo 4 - 6 ore, sovralavorabile dopo ca. 12 ore. Indurimento completo dopo ca. 28 giorni (a 20 °C e ca. 65 % di umidità relativa).
Tinteggiatura	Con einzA Vollton- und Abtönfarben (coloranti in tinta piena). Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.
Temperatura di lavorazione	non sotto i + 5 °C (ambiente e supporto)
Diluizione	Materiale pronto all'uso, se neccessario diluire con acqua fino al max. del 5 - 10 %.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Indicazioni ecologiche	einzA in-acryl Superweiß nella versione bianco standard è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr. U. Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.
Stoccaggio	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.
Confezioni	12,5 l (ovale) - 5 l (ovale)
Smaltimento rifiuti	Portare al centro di riciclaggio solo confezioni/secchi completamenti svuotati.
Consigli	Consumare prima possibile il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti ecocompatibili consente solo tempi di stoccaggio limitati dopo l'apertura delle confezioni.

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

brevi dopo l'apertura delle confezioni.

VOC-contenuto a seconda foglio II delle VOC-regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria a) - Wb: mass. 30 g/l secondo grado II (2010)

VOC-contenuto di einzA in-acryl Superweiß: < 1 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 05/2021; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.