

SCHEDA TECNICA N° 239



mix LawiPur BW Härter catalizzatore

I. Materiale

Catalizzatore pregiato per einZA (mix) LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung.

Il catalizzatore per einZA (mix) LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung è da mescolare esclusivamente con lo smalto base.

Ulteriori informazioni si trovano nella scheda tecnica N° 144.

II. Caratteristiche tecniche

Densità (20 °C)	1,100 = 1.100 g/cm ³
Colore	incolore

III. Indicazioni di lavorazione

Rapporto di catalisi	smalto base : catalizzatore = 5 : 1 % in volume smalto base : catalizzatore = 6,25 : 1 % in peso
Lavorazione	Le confezioni dei due componenti di einZA (mix) LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung contengono esattamente le quantità regolate di smalto base e di catalizzatore. Versare il catalizzatore nel barattolo dello smalto base e mescolare meccanicamente fino a ottenere una miscela omogenea. Per evitare problemi di reticolazione si consiglia di travasare la miscela in una confezione pulita prima dell'applicazione.
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'utilizzo con acqua

IV. Avvisi di sicurezza e di etichettatura

Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einZA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einZA.com.

Ossevare le informazioni e l'etichettatura sulla confezione!

Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 01/2023; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti