



feuchteregulierender mineralischer Innenputz mit Kalkanteilen für ein angenehmes Raumklima

Einsatzgebiete:

- als klimaregulierender Innenputz in Wohn- und Aufenthaltsräumen
- als feuchteregulierende Putzbeschichtung auf redstone Sperrputzflächen
- für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit
- für diffusionsoffene Tapeten, Anstriche und Beschichtungen

Eigenschaften:

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 (Mörtelgruppe P II nach DIN 18550)
- enthält Weißkalkhydrat, Zement, Quarzsand
- Korngröße 0 – 0,4 mm
- mineralisch, feuchteregulierend, hoch alkalisch, schimmelbeständig
- hand- und maschinenverarbeitbar

Verarbeitung:

Der Putzgrund muss fest, verformungsfrei, trag- und haftfähig sein. Auf glatten Flächen ist vorab ein Spritzbewurf aufzubringen. Trockene, saugfähige Untergründe sind ggf. leicht vorzunässen. 25 kg Luno Wohnklimaputz und 4 bis 5 l Wasser werden mit einem Zwangsmischer oder von Hand homogen vermischt. Die Mischzeit beträgt maximal 5 Minuten. Der frisch angerührte Putz wird mit einer Stahlkelle ca. 10 bis 15 mm stark aufgetragen, abgezogen und kann nach dem Ansteifen mit einem Schwammbrett nachgefilzt werden. Frisch angelegte Putzflächen sind bis zur Aushärtung vor Regen, Frost und zu schnellem Wasserentzug schützen. Die maximale Verarbeitungszeit beträgt 60 Minuten. Während der Verarbeitungszeit darf maximal 0,5 l Wasser zugegeben werden. Die Verarbeitungs- und Umgebungstemperatur beträgt mindestens 5 °C. 25 kg Sack ergibt eine Fläche von ca. 1,8 m² bei einer Schichtstärke von 10 mm.

Entsorgung:

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebinde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen und als Bauschutt entsorgen.

Lieferform:

25 kg Papierventilsack

Arbeitsschutz:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen, beim Anrühren des Mörtels Staubmaske tragen.

Lagerstabilität:

Wettergeschützt und trocken im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.