Piktogramm-Leitfaden

Anwendungsgebiet

- Verarbeitung nur außen
- Verarbeitung nur innen
- Verarbeitung innen und außen
- Verarbeitung nur Dach (außen)
- Schwamm
- Lappen
- Streichen und Rollen
- Streichen und Spritzen
- Streichen, Rollen und Spritzen

Eigenschaften

- abtönbar über das einzA mix Farbmischsystem
- Nassabriebklasse 1
- Trockendeckvermögen Klasse 1
- Trockendeckvermögen Klasse bei x m²/l
- Verbrauch x ml/m²
- Streichen mit Bürste und Rollen
- Edelstahlkelle
- Rühren
- Mindesttemperatur +5°C
- wasserverdünnbar
- lösemittelverdünnbar

Verarbeitungstechnik

- Streichen
- Rollen
- Spritzen Airless
- Streichen mit Bürste
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser
- Reinigung der Werkzeuge mit Lösemittel
- Frostfrei lagern.
- Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

In der Übersicht – einzA Innendispersionen

	Farbton			abtönbar über		Erlanger Ciliatentest	Foggingfrei	Nassabriebklasse DIN EN 13 300	Deckvermögen DIN EN 13 300	Glanzgrad	Verbrauch ml/m²
	weiß	altweiß	transparent	einzA mix	MALERMIX FORTE						
einzA **Karat-plus**	•			•	•	•	•	1	1	stumpfmatt	120–140
einzA **mineralit Sol Silikat**	•			•	•	•	•	1	1	stumpfmatt	120–140
einzA **Solitaire**	•			•	•	•	•	1	1	stumpfmatt	110–140
einzA **Latexfarbe**	•			•	•	•	•	1	2	mittlerer Glanz	140–150
einzA **Superior RS 1**	•			•	•	•	•	2	1	stumpfmatt	100–120
einzA **Optima**	•			•	•	•	•	2	1	stumpfmatt	130–160
einzA **Optima ultramatt**	•					•	•	2	1	stumpfmatt	130–160
einzA **mineralit Bio Innenfarbe**	•			•	•	•	•	2	1	stumpfmatt	120–140
einzA **Samtlatex**	•					•	•	2	2	mittlerer Glanz	120–150
einzA **Mattlatex**	•					•	•	2	2	matt	150–180
einzA **Signal »Plus« ultramatt**	•	•				•	•	3	1	stumpfmatt	130–160
einzA **in-acryl Superweiß**	•					•	•	3	1	stumpfmatt	120–170
einzA **Wandfarbe 333**	•	•		•	•	•	•	3	1	stumpfmatt	120–150
einzA **Pro 100**	•					•	•	3	2	matt	120–150
einzA **Pro-Plus**	•	•		•	•	•	•	3	2	matt	120–150
einzA **Polar**	•							3	2	matt	120–150
einzA **Objektwandweiß Plus**	•							3	2	matt	120–150
einzA **Raumfarbe**	•							3	2	matt	120–170
einzA **mineralit Innensilikat**	•					•	•	3	2	stumpfmatt	120–170
einzA **XL Wandfarbe**	•							3	2	matt	ca. 160
einzA **XXL Wandfarbe**	•							3	2	matt	ca. 240 g/m²
einzA **Tapetengrund**	•										100–180
einzA **Stopgrund**	•			•		•	•			seidenmatt	150–250
einzA **Karat F**	•							2	1	stumpfmatt	120–140
einzA **Protect Finish**			•	•				1			80–100
einzA **Aquasol Gel**			•								80–180

einzA Farben GmbH & Co KG · Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · info@einzA.com · www.einzA.com

0620

Innendispersionen von einzA –
Qualität, die sich auszahlt!

Innendispersionen

einzA®
Wir bringen Farbe

Nassabriebklasse 1

einzA **Karat-plus**

Unsere hochwertigste Innenwandfarbe, hergestellt unter den strengen VOC-Standards für Innendispersionsfarben: LF-biologisch verträglich; keine Lösemittel; kein Ammoniak und absolut geruchsneutral. Das Plus steht für die herausragenden Produkteigenschaften mit einem besonders hohen Weissgrad und optimalem Deckvermögen. Die hohe Ergiebigkeit und die jeden Profi überzeugenden Verarbeitungseigenschaften garantieren äußerst wirtschaftliches Arbeiten.
Farbe: weiß **Klassifizierung nach EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-3 und 4628-1

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,57	120 – 140	12,5 l
		5l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

einzA **mineralit Sol Silikat**

Premium Sol-Silikatfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, 1-Komponenten-Mineralfarbe gemäß VOB DIN 18 363 2.4.1., stumpfmatt, für innen, lösemittel- und weichmacherfrei, scheuerbeständig nach DIN 53 778. Sehr gut deckend, besitzt ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima und ist ökologisch einwandfrei und ohne Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel). Natürlich mineralisch (alkalisch) und dadurch schimmelhemmend. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,30	120 – 140	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

Nassabriebklasse 2

einzA **Solitaire**

Stumpfmatte premium Wandbeschichtung mit bestem Verlauf für höchste Ansprüche an Optik und Beständigkeit. Ideal auch für glatte Untergründe durch hohe Mattgrad und lackähnlichen Verlauf. Besonders wenig Rollspritzer, leicht zu verarbeiten, sehr gut haftend, frei von Ammoniak, Formaldehyd und Lösemittel, absolut geruchsneutral und biologisch verträglich.
Farbe: weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,50	120 – 140	12,5 l
		10 l
		5 l
		2 l

einzA **Latexfarbe**

Seidenglänzende Latexfarbe; Premium-Qualität für den Profi. Besonders geruchsarm, scheuerbeständig, sehr gut haftend, airless-spritzbar, frei von Ammoniak, Formaldehyd und Lösemittel, LF-zertifiziert, dadurch absolut VOC-konform; für abriebfeste und strapazierfähige Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanz (60°)
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,30	120 – 150	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix

Diese lösemittel- und weichmacherfreie, streifilichtunempfindliche Kunststoff-Dispersionsfarbe setzt neue Maßstäbe im Bereich der Nassabriebklasse 2 der EN 13 300 und zeichnet sich durch absolut ultramattes Auftrocknen aus. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: ultramatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,50	130 – 160	15 l

einzA **Superior RS 1**

Für hochwertige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen aller Art im Innenbereich mit langer Offenzeit; auch für Flächen mit äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht). Weist besonders schnelle und leichte Verarbeitungseigenschaften auf, ergibt mineralmatte und scheuerbeständige Oberflächen und ist optimal ausbesserungsfähig. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,54	100 – 120	15 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

einzA **Optima**

Diese lösemittel- und weichmacherfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe setzt neue Maßstäbe im Bereich der Nassabriebklasse 2 der EN 13 300 und zeichnet sich durch absolut stumpfmattes Auftrocknen aus. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. **Farbe:** weiß **Klassifizierung nach EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,55	130 – 160	15 l
		5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

einzA **Optima ultramatt**

einzA **mineralit Bio Innenfarbe**

Streichfertige, mineralmatte Bio-Silikat-Innenfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen nach VOB DIN 18363 auf Organo-Silikatbasis, formaldehydfrei, scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. Geeignet für alle Innenwände, besonders auf ungestrichenen mineralischen Untergründen. Schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 (Baustoffklasse B1). Erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima. Für natürliche Oberflächen, LF biologisch verträglich, foggingfrei, konservierungsmittelfrei und ohne Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel). **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,43	120 – 170	12,5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

einzA **Samtlatex**

Seidenglänzende, lösemittelfreie Kunststoff-Latexfarbe. Formaldehydfrei, für scheuerbeständige Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanz (85°)

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,34	120 – 150	12,5 l
		5 l
		2,5 l

einzA **Mattlatex**

Nassabriebklasse 3

einzA **Signal »Plus« ultramatt**

Hochwaschbeständige Innenfarbe, ultramatt, lösemittelfrei. Für hochwertige, hochwaschbeständige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen aller Art; hohe Deckkraftreserve, dadurch zeitsparend. Mit dem Qualitätsniveau einer klassischen Einschichtfarbe. Für hochwertige, waschbeständige Anstriche mit hoher Deckkraftreserve.
Farbtöne: weiß, altweiß **Klassifizierung nach EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	130 – 160	15 l
		12,5 l**

**nur weiß

einzA **in-acryl Superweiß**

Lösemittelfreie brillantweiße Dispersionsfarbe für innen. Besonders gutes Nass- sowie Trockendeckvermögen. Sehr rationelle und gute Verarbeitungseigenschaften. Airless-spritzbar. Waschbeständig nach DIN 53778 WM, matt, geruchsarm, frei von Ammoniak, Formaldehyd und Lösemitteln. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,53	120 – 170	12,5 l
		5 l

einzA **Pro 100**

Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für innen, waschbeständig nach DIN 53 778 WM; für hoch deckende, weiße Innenanstrich auf Decken- und Wandflächen. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,53	120 – 150	12,5 l

einzA **Pro-plus**

Hochwertige Dispersionsfarbe, lösemittelfrei für scheuerbeständige, matte Innenanstriche. Formaldehydfrei. Sehr ergiebig und wirtschaftlich. Als Renovierungsanstrich genügt meist ein Anstrich. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,56	150 – 180	12,5 l

einzA **Wandfarbe 333**

Für hochdeckende, waschbeständige Innenanstriche, matt, DIN 53 778 WM, airless-spritzbar; formaldehydfrei, lösemittelfrei; wasserdampfdurchlässig. **Farbtöne:** weiß, altweiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,53	120 – 150	15 l
		12,5 l**
		10 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte
**auch altweiß

einzA **Polar**

Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochdeckende Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen. DIN 53 778: waschbeständig. Güteklasse WM. **Farbtöne:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	120 – 140	15 l
1,52		12,5 l***

***airless-stabilisiert

einzA **Objektwandweiß Plus**

Lösemittelfreie, hochdeckende Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen. DIN 53 778: waschbeständig. Güteklasse WM. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	120 – 150	12,5 l

Lösemittelfreie matte Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen, waschbeständig nach DIN 53 778 WM; sehr gut deckend und füllend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. **Farbtöne:** weiß, altweiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,53	120 – 150	12,5 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte
**altweiß

einzA **Raumfarbe**

Wirtschaftliche Innen-Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft auf Putz, Beton, Mauerwerk, Wandbauplatten, Rauhfasertapeten. Weiß, streichfertig, gut deckend, wasserdampfdurchlässig, formaldehydfrei. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	120 – 170	12,5 l

einzA **mineralit Innensilikat**

Gut deckende Silikatfarbe mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften, erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes und garantiert ein gesundes Raumklima. Trocknet stumpfmatt auf. Ohne Zusätze von Konservierungsmitteln, besonders geeignet für sensible Bereiche. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,59	120 – 170	15 l

einzA **XL / XXL Wandfarbe**

Lösemittelfreie, matte Dispersionsfarbe für innen auf Decken- und Wandflächen, formaldehydfrei. Waschbeständig nach DIN 53 778 WM. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	> 160	15 l
	ca. 240 g/m²	35 kg

Grundierfarben

einzA **Tapetengrund**

Schnelltrocknendes Grundiermittel, weiss pigmentiert zum Egalisieren des Untergrundes vor dem Tapezieren, lösemittelfrei. Besonders gut geeignet bei Tapeziererarbeiten mit durchscheinenden oder überstreichbaren Tapeten, sowie für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weisser Untergrund erforderlich ist. einzA Tapetengrund weiss reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen tragfähigen Untergrund. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,46	100 – 180	12,5 l
		5 l
		2,5 l

einzA **Stopgrund**

Weißpigmentierte, haftvermittelnde, gut deckende Grundbeschichtung für gespachtelte Untergründe, Gipskarton, Malervliese und Glasgewebe. Keine Verseifung auf neuen Putz- und Betonflächen. Strukturerhaltend und egalisierend. Auch als scheuerbeständige Endbeschichtung einsetzbar.
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,49	150 – 250	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*

Grundiergel

einzA **Aquasol Gel**

Verfestigende Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur für die Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder im Airless-Spritzverfahren. Zum Grundieren von kreidenden und saugenden Untergründen, wie z. B. Altbeschichtungen, Gipsspachtelmassen, Gipsputzen, Gipskarton (ohne Lignin-ausblutungen), Beton, Kalksandstein, Kalkzementputze für außen und innen. Sehr gut eindringend: geruchsarm, formaldehydfrei; alkalibeständig; verfestigend; gute Absperrwirkung für nachfolgende Anstriche; streich- und spritzfertig; haftungsvermittelnd; wetterbeständig; wasserdampfdurchlässig; schnelltrocknend. **Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,02	80 – 180	10 l
		5 l

Feuchtraumfarbe

einzA **Karat F**

Matte sehr weiße Feuchtraumfarbe, sehr gut deckend, scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM, sehr gut zu verarbeiten, Anstrich für Wand- und Deckenflächen in Nass- und Feuchträumen. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,53	120 – 140	12,5 l
		2,5 l

Finish

einzA **Protect Finish**

(Oberflächen-) schützendes Finish für beanspruchte Flächen. Edelmatte Schutzbeschichtung gegen Schreibeffekte und Verschmutzungen auf anspruchsvollen Flächen im Innenbereich. Dekorative Wand-Lasur für anspruchsvolle und effektvolle Gestaltungstechniken, hoch scheuerbeständig nach DIN 53 778 S SM, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13 300. **Farbe:** transparent
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,00 – 1,30	80 – 100	2 l*

*abtönbar über einzA mix