Grundierungen

einzA **mineralit Putzgrund**

Streichfähiger, feinrauher, Silikat-Putzgrund als Haftvermittler für außen und innen. einzA mineralit Putzgrund ist weiß pigmentiert, wirkt egalisierend und gleicht so unterschiedliches Saugverhalten aus. Auch bei sattem Auftrag trocknet einzA mineralit Putzgrund rissfrei auf. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch g/m²	Gebindegröße
1,7	ca. 400	20 kg

einzA **mineralit Streichfüller**

Streichfertiger, gut füllender Zwischenanstrich auf Silikatbasis für griffige, feinkörnige Oberflächen im Innen- und Außenbereich; wasserabweisend, hoch dampfdurchlässig; für raue, grobkörnige mineralische Untergründe. einzA mineralit-Streichfüller ist spannungsarm und trocknet auch in dickeren Schichten rissfrei auf. Ohne Zusätze von Konservierungsmitteln, besonders geeignet für sensible Bereiche.
Farbe: weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,55	ca. 400	12,5 l

einzA **mineralit Grundiermittel**

Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Zum Festigen mineralischer Untergründe und Egalisieren stark und ungleichmäßig saugender Untergründe. Zum Verdünnen von einzA mineralit-Farben. Ohne Zusätze von Konservierungsmitteln, besonders geeignet für sensible Bereiche. **Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,91	150–250	10 l

Vlies- und Gewebekleber

einzA **mineralit Bio Kleber**

Mineralischer Bio Kleber auf Basis von modifizierter Stärke ohne Zusatz von Konservierungsstoffen für den Innenbereich. Gebrauchfertig eingestellt, für eine besonders gute Verteilbarkeit mit der Rolle. Für strukturierte, pigmentierte und unpigmentierte Vlies-Wandbeläge im Innenbereich. Emissionsarm, frei von Lösemitteln, Weichmachern und Formaldehyd. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, enthält keine Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel »Allergiker-geeignet«). **Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,02	150–250	12,5 kg

Ihr einzA Fachhändler / -berater

einzA Farben GmbH & Co KG
Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · info@einzA.com · www.einzA.com

1210

Mineralische Farben von einzA –
Qualität, die sich auszahlt!

einzA mineralit System

einzA®
Wir bringen Farbe

Ökologie und Nachhaltigkeit

Die Basis von einzA Silikatfarben nach DIN 18 363 2.4.1.1 sind Kaliwasserglas, anorganische Pigmente und mineralische Füllstoffe. **Alle diese Bestandteile gehen nicht auf den Rohstoff Erdöl zurück.** Damit leisten einzA Silikatfarben allein durch Ihre Rezeptur einen natürlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen. Ihre **herausragende Haltbarkeit und hohe Lichtbeständigkeit** im Innen- oder Außenbereich sorgen für längere Renovierungsintervalle, wodurch wiederum Ressourcen geschont werden.

Lichtbeständigkeit einzA mineralit = A1

einzA Silikat- und Sol-Silikatfarben werden über das einzA Malermix Mischsystem ausschließlich mit anorganischen Pigmente eingefärbt. Diese sorgen im Zusammenspiel mit dem Basismaterial von einzA Silikatfarben für die höchstmögliche Lichtbeständigkeit der Klasse A1 (BSF Merkblatt Nr. 26). **Auch intensive Farbtöne aus dem einzA Malermix Farbtonfächer bleichen über eine lange Zeit nicht aus.**

Schimmelprävention

Alle einzA mineralit Produkte haben durch ihre mineralische Zusammensetzung eine **hohe Alkalität, die dafür sorgt, dass Schimmelpilze keinen »organischen Nährboden« haben** auf dem sie wachsen können. Zudem zeichnen sich die einzA mineralit Produkte durch eine **sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit** aus. Das heißt, dass Feuchtigkeit schneller entweichen kann und die Wände schneller trocken sind. Damit fehlt dem Schimmelpilz auch die zweite Komponente, um wachsen zu können.

Unbrennbarkeit

Die mineralische Zusammensetzung von einzA mineralit Silikatfarben sorgt für eine **Unbrennbarkeit nach DIN 4102** und können als A2 klassifiziert werden. Auch im Falle eines Brandes werden werden keine giftigen Gase aus den einzA mineralit Silikatfarben emittiert.

Allergiker freundlich

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben immer mehr Menschen Allergien auf bestimmte Konservierungsstoffe entwickelt. Dies ist erwiesener Maßen auf den jahrzehntelangen Einsatz in Kosmetikprodukten (Cremes, Duschgels, etc.) zurückzuführen.

Bei einzA mineralit Produkten werden die Materialien durch die natürlich hohe Alkalität konserviert und **es kann auf den Zusatz weiterer Konservierungsstoffe verzichtet werden.** Damit sind einzA mineralit Produkte besonders für Menschen mit einer Allergie gegen Konservierungsstoffe geeignet.

MALERMIX FORTE
Anorganisch

Fassadenfarben

einzA **mineralit Sol Fassadenfarbe**

Premium Sol-Silikat-Fassadenfarbe der Qualitätsstufe A 1 auf Basis einer Kombination aus Kaliwasserglas und Kieselsol. Mineralisch matte 1-Komponenten-Silikatfarbe gemäß VOB DIN 18 363 2.4.1.1 für hoch wetter- und farbtonbeständigen Fassadenschutz. Durch die Sol-Silikat-Technologie universell einsetzbar für wasserdampfdurchlässige Außenanstriche auf allen ungestrichenen, mineralischen Untergründen als auch für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben, organisch basierten Dispersions-Fassadenfarben und Kunstharzputzbeschichtungen. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,63	150–200	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

einzA **mineralit Fassadenfarbe**

Streichfertige matte Fassadenfarbe auf Silikatbasis mit Formel H. Für wetterbeständige, wasserabweisende, hoch dampfdurchlässige Außenanstriche auf mineralischen Untergründen. Es findet keine gewöhnliche Filmbildung statt, sondern es baut sich unter Mitwirkung von Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid der Luft ein silikatisches Gitter auf. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,63	150–200	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,43	120–170	12,5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*abtönbar über einzA mix und einzA Malermix Forte

Innendispersionen

Nassabriebklasse 1

einzA **mineralit Sol Silikat**

Premium Sol-Silikatfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, 1-Komponenten-Mineralfarbe gemäß VOB DIN 18 363 2.4.1., stumpfmatt, für innen, lösemittel- und weichmacherfrei, scheuerbeständig nach DIN 53 778. Sehr gut deckend, besitzt ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima und ist ökologisch einwandfrei und ohne Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel). Natürlich mineralisch (alkalisch) und dadurch schimmelhemmend. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,30	120–140	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*abtönbar über einzA mix

Nassabriebklasse 2

einzA **mineralit Bio Innenfarbe**

Streichfertige, mineralmatte Bio-Silikat-Innenfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen nach VOB DIN 18363 auf Organo-Silikatbasis, formaldehydfrei, scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. Geeignet für alle Innenwände, besonders auf ungestrichenen mineralischen Untergründen. Schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 (Baustoffklasse B1). Erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima. Für natürliche Oberflächen, LF biologisch verträglich, foggingfrei, konservierungsmittelfrei und ohne Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel). **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Nassabriebklasse 3

einzA **mineralit Innensilikat**

Gut deckende Silikatfarbe mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften, erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes und garantiert ein gesundes Raumklima. Trocknet stumpfmatt auf. Ohne Zusätze von Konservierungsmitteln, besonders geeignet für sensible Bereiche. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,59	120–170	15 l